

AQUATOP 2760-03

Farba nawierzchniowa

AQUATOP 2760-03 to przemysłowa warstwa nawierzchniowa na bazie wody przeznaczona dla drewna.



Zastosowanie: Drzwi z HDF oraz odporne na warunki atmosferyczne części okien drewniano-aluminiowych i okien połaciowych.

Przed użyciem produktu należy się skontaktować z producentem w celu sprawdzenia dopasowania produktu dla danego zastosowania.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Drzwi zewnętrzne, Okna, Okiennice
Zalecane podłoże	Drewno twarde, Drewno miękkie
Zawartość części stałych	Baza 1: 38 ±2% objętościowo Baza 2: 37 ±2% objętościowo Baza 3: 34 ±2% objętościowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 36 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Wydajność teoretyczna	5,5 - 6,5 m ² /l (sucha powłoka 60 µm)
Kolory	Bazy 1, 2 i 3 (biały i kolory kryjące).
System barwienia	Teknolor
Połysk (60°)	Półmat
Rozcieńczalnik	Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Gęstość	Baza 1: 1,22 ±0,02 g/ml Baza 2: 1,13 ±0,02 g/ml Baza 3: 1,04 ±0,02 g/ml
Przechowywanie	Nie może zamarzać. Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13% i nie przekraczać 15%.

Wstępna obróbka jest wymagana dla podłoży drewnianych niespełniających klasy trwałości 3, EN 350:2016.

Teknos oferuje szereg produktów konserwujących spełniających wymagania normy EN 599-1. Prosimy o kontakt z Teknos, celem uzyskania dalszych wskazówek.

Nakłada się na elementy zabezpieczone podkładem lub w miarę możliwości warstwą pośrednią.

Metoda nanoszenia

Natrysk bezpowietrzny, Natrysk ze wspomaganie powietrznym

Nanoszenie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Zakres grubości mokrej warstwy: 200-250 µm

Dysza	Ciśnienie	Ciśnienie dodatkowe
Natrysk bezpowietrzny płaska 0,28 mm	100-110 bar	
Natrysk ze wspomaganie powietrznym płaska 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Warunki podczas malowania

Najlepsze rezultaty osiąga się gdy temperatura otaczającego powietrza znajduje się w przedziale +23 °C – +38 °C, a wilgotność względna powietrza wynosi 50–70% przy jednocześnie dobrej wentylacji.

Czasy schnięcia

+20 °C / 50% RH

- suchość do przemieszczania

1 - 2 h

- odpowiednie do szlifowania i do przemalowania kolejną warstwą

2 - 3 h

Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.

Czyszczenie

Woda.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.