

# AQUATOP 2760-22

## Vrchní krycí povlak při nanášení stříkáním

AQUATOP 2760-22 je průmyslový vrchní krycí povlak na okna světlíků a na dřevěná/Al okna.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Použití</b>	Okna
<b>Doporučený podklad</b>	Dřevo-hliník
<b>Pevné látky</b>	Cca 33 % objemová Cca 35 % hmotnosti
<b>Těkavé organické látky (VOC)</b>	Cca 49 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
<b>Teoretická spotřeba</b>	Cca 4 m <sup>2</sup> /l
<b>Odstíny</b>	Báze T (lazury). Bezbarvý.
<b>Tónovací systém</b>	Teknocolor
<b>Lesk (60°)</b>	Polomatný
<b>Ředidlo</b>	Výrobek se dodává připravený k použití.
<b>Skladování</b>	Skladovací teplota je +5 °C -+30 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřeba do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou. Nesmí zmrznout.
<b>Balení</b>	K dispozici ve standardních velikostech balení.

## NÁVOD K POUŽITÍ

<b>Příprava povrchu</b>	Dřevo má být prosté dřevního prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva by měl být cca 13 % a neměl by překročit 15 %. Předúprava je nutná u dřevěných povrchů, které nesplňují třídu trvanlivosti 3 dle EN 350:2016. Teknos disponuje řadou prostředků na ochranu dřeva splňujících požadavky EN 599-1. Prosíme obraťte se na Teknos v případě dalších dotazů.
<b>Způsob aplikace</b>	Vysokotlaké stříkání s přídavným vzduchem, Vysokotlaké stříkání bez přídavného vzduchu, Vysokotlaké stříkání s přídavným vzduchem

Aplikace	Tryska	Tlak	Opěrka vzduchu
	Vysokotlaké stříkání bez přídavného vzduchu, plochá 0,28 mm	100-110 bar	
	Vysokotlaké stříkání s přídavným vzduchem, plochá 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

**Podmínky aplikace**

Před použitím důkladně promíchejte.  
Optimální teplota pro výrobky a okolí: +18 °C - +22 °C.  
Optimální relativní vlhkost vzduchu: cca 50 %.  
Rozsah mokré vrstvy: 200-250 µm

**Doba schnutí**

+20 °C / 50 % RH

**- suché pro manipulaci**

1-2 h

**- suché pro broušení a přelakování**

2-3 h

Dobu sušení lze zkrátit pomocí speciálních sušících systémů s nuceným schnutím. Doba sušení je orientační a může se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotě, vlhkosti, cirkulaci vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.

**Nátěrový systém**

Nanáší se na díly se základem.  
AQUATOP 2760-22 je součástí nátěrového systému, ve kterém by tloušťka suché vrstvy měla být > 80 µm.

**Čištění**

Voda.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

**Bezpečnostní a preventivní opatření**

Viz bezpečnostní list.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.