

AQUATOP 2920-04 - BASE T

Lakka

Vesiohenteinen, alkydi-akryyliperustainen lakka. Sisältää UV-suoja-ainetta.

Käyttö: Puuikkunat ja ulko-ovet, julkisivuvanerit, liimapuupalkit ja meluaidat. AQUATOP 2920-04 -lakan säänkestävyys on erinomainen. Käy myös painekyllästetyn puun pintakäsittelyyn.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.



TEKNISEET TIEDOT

Käyttökohteet	Silta, Ulko-ovet, Aita, Ulkokalusteet, Ikkunat
Alustasuositus	HDF, Höyläpuu, Vaneri, Painekyllästetty puu
Sideaine	Alkydi-akryyli
Kuiva-ainepitoisuus	N. 40 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	N. 430 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 29 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	6,6 m ² /l (märkäkalvo 150 µm, kuivakalvo 60 µm)
Värisävyt	Väritön.
Sävytysjärjestelmä	Teknomix
Kiilto (60°)	Puolikiiltävä
Ohenne	Vesi.
Varastointi	Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäätyä.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.
Pohjustus, pohjamaalaus	Pohjamaalina voidaan käyttää AQUAPRIMER 2900-02:ta. Pintalakan sekaan on suositeltavaa lisätä 3 - 5 % pohjakäsittelynä käytettyä, sävytettyä AQUAPRIMER 2900-02:ta.
Levitysmenetelmä	Ruiskutus

Käsittely	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.
Käsittelyolosuhteet	Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH (lasi 120 µm)
- pölykuiva	20 min
- kosketuskuiva	30 min
- päällemaalattavissa	2 h
	Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.
	Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensä kuivumista.
Välineiden pesu	Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.