

AQUATOP 2920-04

Pinnavärv

Vesilahuseline, alküüd-akrüüsideainega lakk puitpindadele.

Kasutamine: Aknad ja välisuksed, sillad, vineer fassaadiplaadid, liimpuit jne. AQUATOP 2920-04 pinnavärvon hea ilmastikukindlusega. Sobib surveküllastatud puidu lakkimiseks.

Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	välisuksed, aknad, aknaluugid
Pinnasoovitus	okaspuuit
Sideaine	Alküüdakrüül
Kuivainesisaldus	40 ± 2% mahust
Tahke aine osakaal	ca 600 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	6 m²/l (märg kiht 165 µm, kuiv kiht 66 µm)
Värvitoonid	Baasvärvid 1, 2, 3.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Poolläikiv
Lahusti	Vesi.
Säilitamine	Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Ladustamise temp. + 10 - + 25°C Ei tohi jäätuda.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema puhas ja kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Eeltöötlemist vajavad puitpinnad, mis ei vasta kestmusklassile 3, EN 350:2016. Teknos pakub valikut EN 599-1 nõudmistele vastavaid kaitseaineid, palun kontakteeruge Teknosega lisainfo saamiseks. Kruntpahtlina soovitatakse toodet TEKNOPOX-KITTI 100 Epoxy Putty, mis on sobilik kasutamiseks peentädisena kruntimisjärgse vahepahteldamise jaoks.
Kruntimine	Kruntida ANTISTAIN AQUA 2901-52 või AQUAPRIMER 3140-00.
Pealekandmismeetod	elektrostaatiline pihustamine, pihustamine

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Värvida võib ka kasutades kahte toote AQUATOP 2920-04 Topcoat kihti. Sellisel juhul peab ühe kihi jaoks kasutama värvi koguses 125 µm per coat (teoreetiline kihi kuivanud paksus 50 µm).

Värvimistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +15 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on +23 - +38 °C, õhu suht. niiskus on 50-70 % ja õhuvahetus on hea.

Kuivamisajad

+23 °C / 50% RH (sile pind 120 µm)

- tolmu kuiv

20 min

- puute kuiv

20 min

- pealevärvitav

2 h

Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest.

Värvikihi paksus ja kuivamisajal õhu suhtelise niiskuse tõus pikendavad kuivamist.

Töövahendite pesu

Vesi.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.