

AQUATOP 2920-04

Täckfärg

Vattenburen alkyd-akrylbaserad täckfärg.

Användning: Träfönster och ytterdörrar, fasadpaneler av plywood och limbalkar. AQUATOP 2920-04 - täckfärg har utomordentlig väderbeständighet. Kan även användas på tryckimpregnerat trä.

Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Ytterdörrar, Fönster, Fönsterluckor
Rekommenderade underlag	Mjuka träslag
Bindemedel	Alkyd-akryl
Torrhalt	40 ±2 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	Ca 600 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Teoretisk drygheit	6 m ² /l (våtfilm 165 µm, torrfilm 66 µm)
Kulörer	Basfärger 1, 2, 3.
Nyanseringssystem	Teknomix
Glans (60°)	Halvblank
Förtunning	Vatten.
Lagring	Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan ska vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20%. Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016. Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning. För grundkittning rekommenderas TEKNOPOX-KITTI 100 epoxikitt och för kittning mellan skikten rekommenderas lämpligt finspackel.
---------------------	--

Grundmålning	Som grundfärg kan användas AQUA PRIMER 3130-00 eller AQUA PRIMER 2900-03.
Appliceringsmetod	Elektrostatisk sprutning, Sprutning
Applicering	Rör om väl före användningen.
Appliceringsförhållanden	Målningen kan även utföras med två skikt AQUATOP 2920-04 täckfärg. Då bör färgmängden per applicering vara 125 µm (teoretisk torrsiktstjocklek 50 µm). Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +15 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - +38 °C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.
Torktid	+23 °C / 50 % RH (glas 120 µm)
- dammtorr	20 min
- klibbfri	20 min
- övermålningsbar	2 h
	Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.
	Ökad skiktstjocklek och högre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet förlänger i allmänhet torkningen.
Rengöring	Vatten.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laboratorietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.