

# BIORA 20

## Poolmatt sisevärv

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv siseseintele ja -lagedele. Lihtne pinnale kanda, moodustab poolmatti sileda ja kergesti puhastatava pinna.

BIORA 20 sobib väga hästi köögiseintele ja -lagedele, garderoobidesse, trepikodadesse, raviautustesse ja klassiruumidesse. BIORA 20 sobib betoonile, krohvile, pahteldatud pindadele, tellisele ja ehitusplaatidele.



## TEHNILISED ANDMED

|                                                       |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon</b> | Allergiamärgis (Soome), M1 klassifikatsioon, Nordic Ecolabel, Soome Võtmelipp                                                                                    |
| <b>Tavaline kasutusvaldkond</b>                       | lagi, sisesein, köök                                                                                                                                             |
| <b>Pinnasoovitus</b>                                  | eelkrunditud plaadid, ehitusplaat, betoon, pahtel, kipsplaat, akrülaatvärv                                                                                       |
| <b>Kuivainesisaldus</b>                               | ca 37 mahu-%                                                                                                                                                     |
| <b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>            | EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.                                                                                                                     |
| <b>Kattevõime</b>                                     | Eelnevalt värvitud pind: 10 - 12 m <sup>2</sup> /l.<br>Pahtelpinnad ja puitkiudplaat: 8 - 10 m <sup>2</sup> /l.<br>Beton- ja krohvpinna: 4 - 8 m <sup>2</sup> /l |
| <b>Värvitoonid</b>                                    | Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.                                                                                              |
| <b>Toonimissüsteem</b>                                | Teknomix                                                                                                                                                         |
| <b>Läikeaste (60°)</b>                                | Poolmatt                                                                                                                                                         |
| <b>Lahusti</b>                                        | Vesi.                                                                                                                                                            |
| <b>Tihedus</b>                                        | ca 1,3 g/ml                                                                                                                                                      |
| <b>Säilitamine</b>                                    | Ei tohi jäätuda.                                                                                                                                                 |
| <b>Pakendid</b>                                       | Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.                                                                                                                            |

## KASUTUSJUHEND

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pinna eeltöötlus</b> | Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihviges ja eemalda lihvimestolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILOA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvatakse siledaks ja eemaldatakse lihvimestolm. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Kruntimine**

Krundi betoon-, krohv-pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad BIORA PRIMER krunt- ja laevärviga. Pritspahtellaed, mis ei ole veekindlad, tuleb kruntida lahustipõhise nakkekrundiga FUTURA 3. Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.

**Pealekandmismeetod**

pintsel, rull, pihustamine

Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".

**Pealekandmine**

Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti.

**Värvimistingimused**

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

**Lahustamine**

Vajadusel vedelda veega.

**Kuivamisajad**

+23 °C / 50% RH

**- tolmukuiv**

½ h

**- pealevärvitav**

1 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

**Pesu- ja kulumiskindlus**

Kulumiskindlus on hea.

Värvitud pinda võib pesta.

Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755.

**Töövahendite pesu**

Soe vesi ja RENZA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

**TÖÖTERVISHOID****Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

**KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS**

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi.

Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:

Välldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.

Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.

Välldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).

Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel [www.teknos.ee](http://www.teknos.ee)

## LISATEAVE

### Hooldusjuhised

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult.

Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Välti karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.