

BIORA 4

Täismatt seina- ja laevärv

Vesialuseline akrüüllateksvärv seinte ja lagede värvimiseks siseruumides.

Seda on lihtne peale kanda ja see loob täismati sileda pinna. BIORA 4 saab kasutada betooni, kipsplaatide, tellise, krohvi ja ehitusplaatide värvimiseks.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Soome Vötmelipp, M1 klassifikatsioon
Tavaline kasutusvaldkond	lagi, sisesein
Pinnasoovitus	akrülaatvärv, ehitusplaat, betoon, pahtel, kipsplaat, eelkrunditud plaadid
Kuivainesisaldus	ca 38 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Kattevõime	Eelnevalt värvitud pind: 10 - 12 m²/l. Pahtelpinnad ja puitkiudplaat: 7 - 10 m²/l. Beton- ja krohvpinnad: 4 - 7 m²/l.
Värvitoonid	Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Matt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,4 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENZA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.
Kruntimine	Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga. Teised uued ja varem värvitud pinnad krundi BIORA PRIMER krunt- ja laevärviga või värvi otse BIORA 4-ga.
Pealekandmismeetod	pintsel, rull, pihustamine Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".

Pealekandmine

Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti. Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus.

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Lahustamine

Vajadusel vedelda veega.

Kuivamisajad

+23 °C / 50% RH

- tolmukuiv

½ h

- pealevärvitav

1 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.

Pesu- ja kulumiskindlus

Värvipinna kulumiskindlus on mõõdukas.

Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).

Töövahendite pesu

Töövahendid pesta koheselt sooja veega ja pesuainega.

TÖÖTERVISHOID**Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.