

BIORA 4

Матова фарба для стін

Водорозчинна акрилатна фарба, призначена для нанесення на внутрішні стіни й стелі.



Легко наноситься та утворює матову рівномірну плівку. Фарбу BIORA 4 можна наносити на бетонні, поштукатурені, зашпакльовані та цегляні поверхні, а також на будівельні плити.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	Фінський прапор-ключ, M1 класифікація
Об'єкти для нанесення	Стелі, Внутрішні стіни
Рекомендована поверхня	Акрилатна фарба, Будівельна плита, Бетон, Шпаклівка, Гіпсокартон, Попередньо заґрунтована дошка
Сухий залишок	Прибл. 38 % за об'ємом
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/a): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л.
Практичні витрати	Попередньо пофарбована: 10 - 12 м²/л. Шпаклівка та деревоволокниста плита: 7 - 10 м²/л. Бетонна й поштукатурена поверхня: 4 - 7 м²/л.
Кольори	Бази 1 (білий) і 3, які можна тонувати для отримання відтінків згідно з картами кольорів для внутрішніх поверхонь.
Система тонування	Teknomix
Блиск (60°)	Матовий
Розчинник	Вода.
Густина	Прибл. 1,4 г/мл
Зберігання	Не допускайте замерзання.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Очистіть нові поверхні від пилу та бруду. Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER. Відшліфуйте тверді чи глянцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил. Повністю видаліть стару фарбу з поверхонь, пофарбованих клейовою фарбою чи вапняною фарбою. Вирівняйте поверхні відповідними шпаклівками із серії SILORA. Відшліфуйте висохлу шпаклівку та видаліть пил.
Ґрунтування	Сталеві поверхні потрібно заґрунтувати антикорозійною фарбою FERREX AQUA. Інші нові та раніше пофарбовані поверхні слід заґрунтувати фарбою для ґрунтування і стель BIORA PRIMER або пофарбувати безпосередньо фарбою BIORA 4.
Метод нанесення	Пензлик, Валик, Розпилювач Для розпилення слід використовувати безповітряне сопло відповідного розміру 0,017 - 0,021".
Нанесення	Ретельно перемішайте перед використанням. Нанесіть один-два рази. Для отримання однорідної поверхні підготуйте достатню кількість фарби в одній ємності. Таким чином вдасться запобігти появі відмінностей у кольорі.
Умови нанесення	Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря – нижче 80 %. Хороша вентиляція під час нанесення та висихання прискорює процес висихання.
Розведення	За потреби можна розбавити водою.
Час висихання	+23 °C / 50 % RH
- від пилу	½ г
- нанесення наступного шару	1 г
	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Стійкість до миття та зносостійкість	Помірна зносостійкість пофарбованої поверхні. Стійкість до вологого стирання відповідає класу 1 згідно зі стандартом EN 13300 (ISO 11998).
Очищувач	Одразу після використання вимийте обладнання теплою водою з мийним засобом.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.