

# BIORA 7

## Matiniai vidaus dažai

Vandens pagrindo akrilo dispersijos dažai vidaus patalpų sienoms. Dažai lengvai dengiami ir gaunama matinė, tolygi plėvelė.



„BIORA 7“ galima dengti betoninius, tinkuotus, glaistytus, plytų ir faneros plokščių paviršius.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija</b>	Allergy Label (Suomija), M1 klasifikacija, Nordic Ecolabel, Suomijos Mėlynoji vėliava
<b>Taikymo sritys</b>	Lubos, Vidinė siena
<b>Rekomenduojamas paviršius</b>	Lentos paruoštos impregnavimui, Betonas, Statybinė plokštė, Glaistas, Gipso kartonas, Akrilato dažai
<b>Kietųjų dalelių kiekis</b>	Apytikriai 38 pagal tūrį %
<b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /a): 30 g/l. Gaminio LOJ daug. 30 g/l.
<b>Praktinė dažų išeiga</b>	Anksčiau dažytas paviršius: 10 - 12 m <sup>2</sup> /l. Glaistytas paviršius ir medžio faneros plokštė: 7 - 10 m <sup>2</sup> /l. Betoninis ir tinkuotas paviršius: 4 - 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Spalvų gama</b>	Baziniai dažai 1 (baltas) ir 3, kuriuos galima tonuoti išgaunant vidaus dažų kortelėse nurodytus atspalvius.
<b>Tonavimo sistema</b>	Teknomix
<b>Blizgumas (60°)</b>	Matinis
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>Tankis</b>	Apie 1,3 g/ml
<b>Sandėliavimas</b>	Neužšaldyti.
<b>Pakuotės dydis</b>	Bazės 1 ir 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių. Nuvalykite anksčiau dažytus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu. Pašalinkite kietus ar glotnius paviršius smėliuodami ir po to nuvalydami dulkes. Pašalinkite visus senus dažus nuo anksčiau klijiniais dažais ar kalkėmis dažytų paviršių. Norėdami išlyginti paviršiaus netolygumus, pasirinkite tinkamą „SILORA“ serijos glaistą. Išdžiuvęs glaistas yra nušlifuojamas ir pašalinamas dulkes.
------------------------------	--

**Gruntavimas**

Tiesiogiai dažykite betoninius, tinkuotus, užpildomuoju glaistu dengtus, plytinius, medžio drožlių plokščių paviršius „BIORA 7“ sienų dažais ar gruntuokite „BIORA PRIMER“ gruntu ir lubų dažais. Lubinį purškiamą glaistą, kuris nėra atsparus vandeniui, rekomenduojama gruntuoti tirpiklio pagrindo gruntu, pvz., „FUTURA 3“ adheziniu gruntu. Plieniniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais.

**Dengimo būdas**

teptuku, voleliu, purškiant

Tinkamas beorio purkštuvų antgalio dydis 0,017 - 0,021".

**Dengimas**

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite vieną ar du kartus.

**Dengimo sąlygos**

Paviršius turi būti sausas. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 5 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Džiuvimo procesą paspartintų gera ventilacija naudojimo ir džiovinimo metu.

**Skiedimas**

Esant reikalui dažai skiedžiami vandeniu.

**Džiuvimo trukmė**

+23 °C / 50% RH

**- be dulkių**

½ h

**- perdažymas**

1 h

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

**Plaunamumas ir atsparumas trinčiai**

Dažytas paviršius yra vidutiniškai atsparus nusidėvėjimui.

Atsparumas drėgnam valymui, 1 klasė pagal EN 13300 (ISO 11998).

Atlaiko virš 5 000 šveitimo ciklų, SFS 3755.

**Valymas**

Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

**SVEIKATA IR SAUGA****Saugos ir atsargumo priemonės**

Žr. saugos duomenų lapas.

**CHEMINĖS SAVYBĖS IR SAUGA**

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

Rekomenduojamos saugos priemonės naudojant produktą:

Venkite nereikalingo sąlyčio su oda. Naudokite darbo drabužius, kad apsisaugotumėte nuo dažų pusrslų.

Naudokite akių apsaugos priemones, kad apsisaugotumėte nuo dažų pusrslų.

Purškimo metu venkite kvėpuoti purškiamą dulksna. Naudokite respiratorių su A P tipo filtru.

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas: Produkto puslapyje [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

## PAPILDOMA INFORMACIJA

### Priežiūros instrukcijos

Galutinė dažų plėvelė susidaro per apyt. 4 savaites esant įprastinėms sąlygoms, o po to ji yra ypač patvari ir kieta. Prieš tai su dažytu paviršiumi reikia elgtis atsargiai.

Dažytą paviršių galima valyti lengvai nušluostant. Naudokite drėgną šluostę, minkštą kempinę ar panašią valymo priemonę. Nevalykite šepečiu ar labai abrazyviu daiktu.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.