

BIORA CLEAN

Matt kaitsevärv siseseintele

Matt vesialuseline BioCote® hõbefosfaatklaasi antimikroobsel tehnoloogial põhinev akrülaatdispersioonvärv, mis kaitseb pinda ja väldib mikroobide kolooniate teket ja nende tegevusest põhjustatud lagunemist.



Siseruumides, kus seina- ja laepindadelt oodatakse lihtsat puhastatavust ja kus on suur mehaaniline koormus. Soovitavad kasutuskohad, kus eriakrülaadi omadused suurendavad ruumide funktsionaalsust, on haiglad, tervisekeskused, raviasutused, õendusasutused, lasteaiad, koolid ja muud ühiskondlikud ruumid, ka nt toiduainetetööstuses.

BIORA CLEANiga võib värvida krunditud betoon-, krohv-, pahtel-, tellis- ja ehitusplaatpindu vastavalt värvimisjuhendeile. Lisaks sobib BIORA CLEAN vanade alküüd- ja dispersioonvärvidega värvitud pindade hooldusvärvimiseks.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Allergiamärgis (Soome), M1 klassifikatsioon
Toimeaine	BioCote® antimikroobse tehnoloogiaga täiustatud BIORA CLEAN on antimikroobse toimimise suhtes testitud vastavalt standardile ISO22196:2011 ning vähendab Escherichia Coli ja metitsilliiniresistentse Staphylococcus Aureuse (MRSA) populatsiooni vähemalt 95% ja kuni 99,99%. Testimise on läbi viinud sõltumatu labor.
Tavaline kasutusvaldkond	sisesein
Kuivainesisaldus	ca 37 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Kattevõime	6 - 8 m ² /l.
Värvitoonid	Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Matt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,3 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuvahendiga. Matista kõvad ja läikivad lihvives ja eemalda lihvimestolm. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvatakse siledaks ja eemaldatakse lihvimestolm.
Kruntimine	Krundi betoon-, krohv-, pahteldatud pinnad BIORA PRIMER krunt- ja laevärviga. Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.
Pealekandmismeetod	pintsel, rull, pihustamine Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.
Lahustamine	Vajadusel vedelda veega.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- tolmu kuiv	1 h
- pealevärvitav	3 h
Pesu- ja kulumiskindlus	Kulumiskindlus on väga hea. Värvipind kestab regulaarset pesu.
Töövahendite pesu	Märghõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998). Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

LISATEAVE

Hooldusjuhised

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult.

Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka kergelt leeliselisi (pH 8 - 10) pesuvahendeid. Pesuvahend ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Välti karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.