

BIORA CLEAN

Stenska zaščitna mat barva

Mat disperzijska barva na vodni osnovi, ki vsebuje BioCote® stekleni srebrni fosfat, antimikrobno tehnologijo za zaščito površine premaza in preprečevanje kolonizacije in razgradnje, ki jo povzroči mikrobiološka rast, ko jo naneseemo na predvideno podlago.



Posebej primeren za uporabo na stenah in stropih v suhih prostorih, ki se morajo enostavno čistiti in je zahtevana mehanska odpornost. Specialna akrilna barva izboljša površine v prostorih, kot so centri za zdravje, dom starostnikov, vrtci, šole, bolnišnice, prostorih za predelavo hrane in drugih podobnih objektih.

BIORA CLEAN lahko v skladu z navodili naneseemo na beton, omet, kit, opeko in gradbene plošče. BIORA CLEAN je primeren tudi za barvanje starih alkidnih in disperzijskih premazov.



TEHNIČNI PODATKI

Certifikati, dovoljenja in klasifikacije	Oznaka za alergije (Finska), Razred M1
Aktivne substance	BIORA CLEAN, izboljšana z antimikrobno tehnologijo BioCote®, je bil preizkušna glede antimikrobne učinkovitosti v skladu z ISO 22196: 2011 in je pokazala najmanj 95% in do 99,99% zmanjšanje populacije bakterije E.coli in S. aureus, odpornega na meticilin (MRSA). Testiranje je opravil neodvisen laboratorij.
Področje uporabe	notranje stene
Suha snov	cca. 37 prostorninsko-%
Hlapne organske spojine (HOS)	EU HOS mejna vrednost (kat A/a): 30 g/l. HOS produkta: max. 30 g/l.
Praktična poraba	6 - 8 m ² /l.
Barva	Baza 1 (bela) in baza 3. Obarva se lahko po Interior Colour Cards.
Sistem tintanja	Teknomix
Sijaj (60°)	Mat
Razredčilo	Voda.
Gostota	cca. 1,3 g/ml
Shranjevanje	Ne sme zmrzniti.
Velikost embalaže	Baza 1 in 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	Očistite nove površine pred prahom in umazanijo. Če je površina že pobarvana, jo operite z RENSA SUPER. Popolnoma zmatirajte površine, ki imajo sijaj z brušenjem in nato odstranite prah in nečistoče. Vse luknjice in razpoke zaprite z kitom SILORA. Posušeno polnilo obrusite in odstranite prah.
Temeljni nanos	Površine betona, mavca, kita, opeke in gradbenih plošč temeljno obdelajte z BIORA PRIMER. Kovinske površine temeljno zaščitite s protikorozijsko barvo FERREX AQUA.
Metode nanašanja	čopič, valjček, brizganje Priporočena velikost airless šobe 0,017 - 0,021".
Nanos	Produkt se mora dobro premešati pred uporabo. Nanesite enkrat ali dvakrat.
Pogoji za delo	Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Dobra ventilacija med in po barvanju pospeši čas sušenja.
Redčenje	Po potrebi izdelek razredčimo z vodo.
Čas sušenja	+23 °C / 50 % RH
- prašno suh	1 h
- naslednji nanos	3 h
Pralnost in obraba	Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih. Odpornost barve je izredno dobra. Površino se lahko redno izpira oz čisti.
Čiščenje	Mokro čiščenje razred 1 EN 13300 (ISO 11998). Topla voda in RENSA BRUSH. Orodje operite takoj po uporabi.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA

Varnostni in previdnostni ukrepi Glej varnostni list.

DODATNE INFORMACIJE

Nega Končno oblikovanje filma traja 4 tedne v normalnih okoliščinah in po tem času je dosežena končna vzdržljivost in trdota. Pred tem je treba pobarvane površine previdno čistiti.

Površino lahko po potrebi očistite z vodo in nevtralnimi detergenti (pH 6 - 8). Za zelo umazane površine se lahko uporabljajo tudi alkalni (pH 8-10) detergenti. Detergent in umazanijo odstranimo z brisanjem in / ali izpiranjem površine s čisto vodo. Za čiščenje uporabite krpo za čiščenje, mehko gobo ali podobno. Izogibajte se grobemu ščetkanju. Pri uporabi detergentov upoštevajte navodila za redčenje in druga navodila proizvajalca detergenta.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.