

BIORA PRIMER

Täismatt krunt- ja laevärv

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv kuivadesse siseruumidesse. Kergesti pinnale kantav, moodustab täismati ühtlase pinna.

BIORA PRIMER sobib betoonile, krohvile, pahtlile, tellisele ja ehitusplaatidest pindadele.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Allergiamärgis (Soome), M1 klassifikatsioon, Nordic Ecolabel, Soome Võtmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	lagi, sisesein
Kuivainesisaldus	ca 37 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l. EL LOÜ (A/g): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Kattevõime	Eelnevalt värvitud pind: 10 - 12 m ² /l. Pahtelpinnad ja puitkiudplaat: 7 - 10 m ² /l. Beton- ja krohvpinnad: 4 - 7 m ² /l.
Värvitoonid	Valge. Toonitav sisevärvikaartide heledatesse toonidesse. Toonimistäpsus ei ole täielik.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Täismatt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,5 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Valge: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENZA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILOLA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.
Kruntimine	Pritspahtellaed, mis ei ole veekindlad, tuleb kruntida lahustipõhise nakkekrundiga FUTURA 3. Oksakohtade läbituleku vältimiseks krundi puitpinnad FUTURA 3 nakkekrundiga. Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga.

Pealekandmismeetod	pintselsel, rull, pihustamine Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks kihti.
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.
Lahustamine	Vajadusel vedelda veega.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- tolmuks	½ h
- pealevärvitav	1 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Pesu- ja kulumiskindlus	Värvipinna kulumiskindlus on vähene. Märghõrdeklass 2 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENZA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskarti.

KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi.

Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:

Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.

Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.

Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).

Lisainfo ja ohutuskart: tootelehel www.teknos.ee

LISATEAVE

Hooldusjuhised

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse kergelt pühkides. Määratud pindu puhastada kuivalt: ettevaatlikult pühkides, harjates, tolmuimejaga.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.