

# DRYWOOD FIRESTAIN

## Vandfortyndbar akrylmodificeret olie

Industriel grundning og slutbehandling af udvendige træ- og præfabrikerede enheder til træhuse. Dette produkt kan anvendes på træ, som er blevet FR-imprægneret med borbaserede brandhæmmende formuleringer. Produktet har ingen brandhæmmende egenskaber.



Før anvendelse af produktet bør malingsproducenten kontaktes for at sikre, at produktet er egnet til det givne formål. FR-imprægneringer er meget forskellige fra FR-overfladeprodukter. Teknos har ikke test certifikater eller dokumentation til støtte for anvendelsen af dette produkt ovenpå FR-imprægnering eller behandlede substrater. Teknos fraskriver sig derfor ethvert ansvar for produktets udseende, holdbarhed og vejrbestandighed, hvis det anvendes ovenpå træ behandlet med FR-imprægnering.

Beskytter træet, indtil topcoat påføres på byggepladsen eller på industrielt maleanlæg. Topcoat bør påføres hurtigst muligt, senest i løbet af den første sommer.



### TEKNISKE DATA

|   |  |
|---|--|
| <b>Anvendelsesområde</b>                | Beklædningsbrædder   |
| <b>Anbefalet substrat</b>               | Nåletræ  |
| <b>Tørstof</b>                          | Ca. 35 volumen-% afhængigt af farve  |
| <b>Flygtige organiske stoffer (VOC)</b> | Ca. 14 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad. |
| <b>Teoretisk rækkeevne</b>              | Ca. 9 m <sup>2</sup> /l ved 100 g/m <sup>2</sup> våd lagtykkelse   |
| <b>Farver</b>                           | Fåes i næsten alle transparente og halv-dækkende farver.   |
| <b>Tonesystem</b>                       | Teknocolor   |
| <b>Glans (60°)</b>                      | Mat  |
| <b>Vægtfylde</b>                        | 1,1-1,2 g/l afhængigt af farve.  |
| <b>Opbevaring</b>                       | Holdbarhed minimum 6 måneder i uåbnet emballage. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Må ikke få frost.  |
| <b>Emballagestørrelse</b>               | Fås i en række standard emballage størrelser.  |

## BRUGSANVISNING

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Forbehandling</b>             | Overfladen, som skal behandles, skal være ren, tør, slebet samt fri for støv og fedt.   |
| <b>Påføringsmetode</b>           | Vacumat, Pensel, Sprøjtning, Dypning  |
| <b>Påføringsforhold</b>          | <p>Omrøres grundigt inden anvendelse.</p> <p>Ved påføring og tørring skal temperaturen være over 8 °C og luftfugtigheden maksimum 70 %.</p> <p>Typisk forbrug på høvlede overflader er 70-80 g/m<sup>2</sup> ved første påføring og 60-70 g/m<sup>2</sup> ved anden påføring.<br/>Typisk forbrug på ru overflader er 120-130 g/m<sup>2</sup> ved første påføring og 70-80 g/m<sup>2</sup> ved anden påføring.</p> <p>Farven kontrolleres inden anvendelse.</p> <p>Træet skal tørre efter behandling med DRYWOOD Firestain og evt. overskydende produkt skal fjernes fra overfladen inden påføring af topcoat.</p> |
| <b>Fortynding</b>                | Produktet leveres klar til anvendelse.  |
| <b>Tørretid</b>                  | 15 °C og 60 % RH ved 100 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>- håndteringstør</b>          | 48 timer  |
| <b>- overmalbar</b>              | 2 timer   |
|                                  | De anførte tider er retningsgivende og kan variere afhængigt af træets kvalitet, temperatur, luftfugtighed, ventilation og lagtykkelse.   |
| <b>Overfladebehandlingsystem</b> | <p>Farveløs anvendes aldrig som slutbehandling, hvis træet skal udsættes for vejrliget.</p> <p>Se <a href="http://www.teknos.com">www.teknos.com</a> for systembeskrivelser med dette produkt.</p>  |
| <b>Rengøring</b>                 | Rengør udstyr efter brug med vand og sæbe eller andet egnet rengøringsmiddel.   |

## SIKKERHEDSDATA

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger</b> | Se sikkerhedsdatablad. |
|---|------------------------|

## ØVRIGE OPLYSNINGER

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Affaldsordning</b> | Spild og al emballage skal bortskaffes på en sikker måde i overensstemmelse med kravene fra de lokale myndigheder. |
|-----------------------|--|

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.