

DRYWOOD FIRESTAIN

Vesialuseline poolläbipaistev akrüülga modifitseeritud õli

Tööstuslik krunt- ja pinnavärv, mis on mõeldud välistingimustes kasutatavatele puitdetailidele ning puitmajade ehituses kasutatavatele tehasevalmistatud puitkonstruktsioonidele. Pinnakatet võib kasutada ka puidul, mida on tulekaitse eesmärgil (FR) immutatud booripõhiste toodetega.

Pinnakattel endal puuduvad tulekaitseomadused.

FR-immutused erinevad oluliselt FR-värvkatetest. Teknosel ei ole katsetulemusi ega dokumentatsiooni, mis kinnitaks selle krundi kasutamise sobivust FR-immutatud puidul. Seetõttu ei vastuta Teknos toote esteetilise väljanägemise, toimivuse ega ilmastikukindluse eest juhul, kui toodet kasutatakse FR-immutatud aluspinnal.

DRYWOOD FIRESTAIN kaitseb puitu kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid hiljemalt järgneval suvel.

Enne kasutamist tuleks konsulteerida tootja või tehnilise toega, et kinnitada toote sobivust antud aluspinnale, pinnakattesüsteemile ja ümbritsevatele tingimustele.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	puitfassaad
Pinnasoovitus	okaspuit
Kuivainesisaldus	ca 30 mahu-% ca 41 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 14 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	Ca 10 m ² /l märja kihi paksuse 100 g/m ² juures.
Värvitoonid	Baas T (läbipaistvad ja poolläbipaistvad toonid)
Toonimissüsteem	Teknocolor
Läikeaste (60°)	Matt
Säilitamine	Toodet tuleb säilitada temperatuuril +10 °C - +25 °C. Kõlblikusaeg avamata nõu puhul: Vt „parim enne“ kuupäeva toote sildil. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda.
Pakendid	3 l, 20 l

KASUTUSJUHE

Pinna eeltöötlus Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskustase peaks olema ca 13% ja ei tohi olla kõrgem kui 15%.

Pealekandmismeetod õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, vaakummasin

Pealekandmine	Pihusti	Rõhk	Pneumoseade
	Airless-pihustamine (lame) 0,28 mm	120-150 bar	
	Õhulisandiga kõrgsurvepihustamine (lame) 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Värvimistingimused Sega värv enne kasutamist korralikult läbi, kasutades mehaanilist segistit.

Õhu, pinna ja värvi temperatuur peavad olema värvimise ja kuivamise ajal üle +10 °C ning õhu suhteline niiskus alla 80%. Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on +23 °C - +38 °C, õhu suht. niiskus on 50-70% ja õhuvahetus on hea.

Lahustamine Toode tarnitakse kasutusvalmina.

Kuivamisajad 15 °C, 60% RH, 100 g/m²

- käsitlemiskuiv 2-4 h

- pealevärvitav 4 h

Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskihti.

Kuivamisega saab vähendada eriliste kuivatusseadmete kasutamise abil. Kiirendatud kuivamise kasutamisel küsige tootjalt juhiseid.

Kattesüsteem Tüüpiline kulunorm hõõvelpinnal 70-80 g/m² esimese kihi puhul ja 60-70 g/m² teisel kihil.

Tüüpiline kulunorm saepinnal 120-130 g/m² esimese kihi puhul ja 70-80 g/m² teisel kihil.

Kui elemendid puutuvad kokku ilmastikuga, ärge kunagi kasutage viimase kihina värvitut värvi.

Puit peab pärast tuletõkkesüsteemi olema kuiv ning kõik tuletõkkekemikaali jäägid pinnalt eemaldatud enne pinnakatte pealekandmist.

Töövahendite pesu Vesi.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskarta.

LISATEAVE

Jäätmekäitlus

Toode ja pakend tuleb hävitada ohutult ning kohalike ametite kõikide nõuete kohaselt.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.