

DRYWOOD FIRESTAIN

Ūdenī šķīstoša modificēta akrila eļļa, puscaurspīdīga

Šis produkts ir rūpnieciska grunts un virsējais pārklājums ārdarbiem, kas paredzēts koka elementiem un saliekamo koka māju būvniecībai. Pārklājumu var uzklāt kokmateriāliem, kas ir apstrādāti ar liesmas slāpētāju (FR) piesūcināti ar bora savienojumiem.

Pašam pārklājumam nepiemīt ugunsdrošas īpašības.

Ugunsizturīgi impregnanti būtiski atšķiras no ugunsizturīgiem pārklājumiem. Teknos nepiedāvā testēšanas pierādījumus vai dokumentāciju, kas pamatotu šīs gruntskrāsas lietošanu uz ugunsnedroši impregnētas koksnes. Tāpēc Teknos neuzņemas nekādu atbildību par produkta estētisko izskatu, veiktspēju un laikapstākļu iedarbību, ja to uzklāj uz ugunsnedroši impregnētām virsmām.

DRYWOOD FIRESTAIN aizsargā koksnes virsmu līdz virskārtas uzklāšanai objektā vai rūpnieciskās pārklāšanas ražotnē. Gala krāsojumu ieteicams uzklāt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā pirmajā vasaras sezonā pēc gruntēšanas.

Pirms lietošanas jākonsultējas ar ražotāju vai tehnisko dienestu, lai apstiprinātu produkta piemērotību konkrētajai pamatnei, pārklājuma sistēmai un ekspluatācijas apstākļiem.



TEHNISKIE DATI

Tipisks lietojums	Apšuvums, tipveida
Ieteicamais substrāts	Skujkoku koksne
Cietās vielas saturs	Aptuveni 30 % pēc tilpuma Aptuveni 41 % pēc svara
Gaistošais organiskais savienojums (GOS)	Aptuveni 14 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Norādītā GOS (VOC) vērtība ir vidējā vērtība rūpnīcā ražotajiem produktiem, un tāpēc tā var atšķirties no atsevišķiem šajā tehniskajā datu lapā iekļautajiem produktiem.
Teorētiskais uzklāšanas ātrums	Apm. 10 m ² /l, ja slapjās kārtas biezums ir 100 g/m ² .
Krāsu diapazons	Bāze T (caurspīdīgiem un puscaurspīdīgiem toņiem)
Tonēšanas sistēma	Teknocolor
Spīdums (60°)	Matēta
Uzglabāšana	Līdzeklis jāuzglabā temperatūrā, kas ir +10 °C - +25 °C. Derīguma termiņš neatvērtos konteineros: skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver.

Iepakojums

3 l, 20 l

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirmsapstrāde Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Koksnes mitruma saturam jābūt aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %.

Uzklāšanas veids Bezgaisa smidzināšana, Ar gaisa maisījumu, Vacumat

Uzklāšana	Sprausla	Spiediens	Gaisa atbalsts
	Bez gaisa plakani 0,28 mm	120-150 bar	
	Ar gaisa pārklājumu plakani 0,28 mm	80-120 bar	1,0-1,5 bar

Lietojuma nosacījumi Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisiet, ieteicama mehāniskā maisīšana.

Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt augstākai par +10 °C, bet gaisa relatīvajam mitrumam – zemākam par 80 %. Vislabākais rezultāts tiek sasniegts, ja gaisa temperatūra ir +23–+38 °C, gaisa relatīvais mitrums 50–70 % un nodrošināta laba ventilācija.

Atšķaidīšana Līdzekli piegādā gatavu lietošanai.

Žūšanas ilgums 15 °C un 60 % relatīvais mitrums pie 100 g/m²

- skārienam sausa 2-4 h

- pārklājama 4 h

Žūšanas laiks ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no koksnes kvalitātes, temperatūras, mitruma, ventilācijas un plēves kārtības.

Žūšanas laiku var saīsināt, lietojot speciālas žāvēšanas sistēmas, lai forsētu žūšanu. Izmantojot paātrināto žāvēšanu, pieprasiet ražotāja norādījumus.

Krāsu sistēma Uz ēvelētas virsmas parastais patēriņš ir 70–80 g/m² pirmajai kārtai un 60–70 g/m² otrajai kārtai.

Uz zāģētas virsmas parastais patēriņš ir 120–130 g/m² pirmajai kārtai un 70–80 g/m² otrajai kārtai.

Ja detaļas ir pakļautas laikapstākļu iedarbībai, galīgajai apstrādei nekad nelietojiet bezkrāsainu pārklājumu.

Pirms pārklājuma uzklāšanas koksnei, kas apstrādāta ar uguns noturīgiem materiāliem (impregnanti) ir jābūt kārtīgi nožāvētai un no virsmas jānoņem visas liekās ugunsdrošās ķīmiskās vielas (sāļi).

Tīrīšana Ūdens.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Drošības un piesardzības pārklājumi

Skatīt drošības datu lapu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atkritumu apsaimniekošana

Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem drošības noteikumiem.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Šis produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir pietiekošas zināšanas produkta lietošanā, ievērojot tehniskos un darba drošības aspektus. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com. Visas šajā dokumentā parādītās preču zīmes ir Teknos Grupas vai ar to saistīto uzņēmumu ekskluzīvs īpašums.