

# DRYWOOD KOPSE SEALER / ENDGRAIN SEALER

## Watergedragen acrylaat sealer

DRYWOOD KOPSE SEALER / ENDGRAIN SEALER is een watergedragen sneldrogende sealer voor kops hout in geveltimmerwerk en houten constructies en voor randafdichting van plaatmateriaal.



DRYWOOD KOPSE SEALER / ENDGRAIN SEALER kenmerkt zich door een zeer goede vochtremmende werking op kopse hout en een gemakkelijke verwerking in hoge laagdiktes. Het product heeft een hoog penetrerend vermogen en is sneldrogend. Het product heeft een goede hechting, is snel blokvast en is goed overschilderbaar. Het product is duurzaam elastisch en heeft een goede weerstand tegen UV-licht. Geschikt als grondlaag voor verdere afwerking met DRYWOOD timmerindustrie producten of als eindlaag.

Is getest volgens SKH publicatie 04-01 2009-03-20.



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Certificaten, goedkeuringen en classificatie</b>	SKH publicatie 07-01
<b>Toepassingsgebied</b>	Buitendeuren, Kozijnen, Gevelbekledingdelen (rabat), Panelen
<b>Aanbevolen ondergrond</b>	Hardhout, loofhout, Naaldhout, Gemodificeerd hout, Multiplex, Gemodificeerde houtvezelplaten, Thermisch gemodificeerd hout, Gelamineerd gevingerlaste houtconstructies
<b>Vaste stoffen</b>	Ca. 34 % (volume)
<b>Vluchtige organische stoffen (VOS)</b>	Ca. 42 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 3 m <sup>2</sup> /l bij 300 g/m <sup>2</sup> natte laagdikte.
<b>Kleuren</b>	Transparant en wit.
<b>Verdunner</b>	Verdunnen met water.
<b>Soortelijk gewicht</b>	1,02-1,20 kg/l afhankelijk van de kleur.
<b>Opslag</b>	Houdbaarheid is 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij.
<b>Verpakkingen</b>	Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.

## GEBRUIKSAANWIJZING

<b>Oppervlaktevoorbereiding</b>	Het houten oppervlak moet droog zijn, zorgvuldig geschuurd en ontdaan van stof en andere onzuiverheden.
---------------------------------	---

<b>Applicatiemethode</b>	Kwast, Verfrol, Spuiten
<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	Roer het product goed door voor gebruik. Volgens SKH publicatie 07-01 dient er min. 600 g/m <sup>2</sup> kops hout of rand van het plaatmateriaal te worden aangebracht in één laag of in twee lagen 200-300 g/m <sup>2</sup> per laag met een totale hoeveelheid van min. 475 g/m <sup>2</sup> of min. één laag van 300 g/m <sup>2</sup> DRYWOOD Kopse Sealer / Endgrain Sealer + 150 g /m <sup>2</sup> DRYWOOD Optiprimer.
<b>Droogtijden</b>	+15°C / 50% RH
<b>- overschilderbaar</b>	Ca. 2 uur
<b>- doordroging</b>	Min. 48 uur. De droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren afhankelijk van de houtkwaliteit, temperaturen, luchtvochtigheid, ventilatie en laagdikte.
<b>Reiniging</b>	Gereedschap na gebruik reinigen met geëigende middelen.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

<b>Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen</b>	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
---	--

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.