

DRYWOOD OPTISEALER

Watergedragen grondverf

DRYWOOD OPTISEALER is een watergedragen dekkende semi-glans isolerende industriële grondverf voor binnen- en buitentoepassing op bloedende houtsoorten voor houten geveltimmerwerk en overige betimmeringen.

DRYWOOD OPTISEALER heeft een goede indringing in het hout, isoleert inhoudsstoffen van merbau en sapupira en heeft een zeer goede vloeï. Het product is isolerend in één of meerdere lagen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten, goedkeuringen en classificatie	KOMO certificaat BRL 0814 (32998), KOMO certificaat BRL 0817 (33135)
Toepassingsgebied	Buitendeuren, Kozijnen
Aanbevolen ondergrond	Hardhout, loofhout
Vaste stoffen	Ca. 37 % (volume) afhankelijk van de kleur.
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 5 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Theoretisch rendement	Ca. 7,5 m ² /l bij 50 µm droge laagdikte
Kleuren	Base 1 en RAL 7016.
Glans (60°)	Zijdeglans
Verdunner	Water.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,15 g/ml afhankelijk van de kleur.
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Houdbaarheid in ongeopende verpakking: Zie "Ten minste houdbaar tot datum" op het etiket. Houd de verpakkingen na gebruik goed gesloten. Vorstvrij.
Verpakkingen	Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Het houten oppervlak moet droog zijn, zorgvuldig geschuurd en ontdaan van stof en andere onzuiverheden. Het vochtgehalte van het hout moet ca. 13 % zijn en mag niet hoger zijn dan 15 %.
---------------------------------	---

Applicatiemethode	Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten, Electrostatisch spuiten, Dynflow
Verwerkingsvoorwaarden	Roer het product goed door voor gebruik. Over het algemeen biedt de applicatie van een of twee lagen een glad en goed afgedicht oppervlak. De volgende laag kan na 4 uur worden aangebracht (voor betere afdichteigenschappen ten minste 16 uur).
Droogtijden	+15 °C / 60 % RV
- overschilderbaar	Minimaal 16 uur. Aanbevolen om lichtelijk te schuren voor het aanbrengen van de volgende laag.
- doordroging	Min. 48 uur (100 µm droge laagdikte) De droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren afhankelijk van de houtkwaliteit, temperaturen, luchtvochtigheid, ventilatie en laagdikte.
Systeembehandeling	Voor de duurzaamheid buitenshuis moet het worden geschilderd met ten minste één laag DRYWOOD OPTIPRIMER LG of DRYWOOD OPTIFINISH.
Reiniging	Gereedschap na gebruik reinigen met water.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
---	--

ADDITIONELE INFORMATIE

Afval	Lege verpakkingen en restproduct moeten worden afgevoerd overeenkomstig de gemeentelijke regeling voor gevaarlijk afval.
--------------	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.