

DRYWOOD VERF VOOR HOUT INDUS SG

Watergedragen hybride grondverf, voorlak en aflak

DRYWOOD VVH INDUS SG is een watergedragen zijdeglanzende sneldrogende grondverf, voor- en aflak (vlakspuitkwaliteit) voor buitentoepassing op fijnbezaagde houten gevelbekleding en overige betimmeringen. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

DRYWOOD VVH INDUS SG heeft een zeer goede dekking, verbeterde vloeitijd, is sneldrogend, heeft een zeer goede indringing in het hout en zeer goede hechting op hout en overige materialen, is goed vullend en kenmerkt zich door extreem hoge duurzaamheid, duurzame elasticiteit en uitstekend kleur- en glansbehoud.



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Gevelbekledingdelen (rabat)
Aanbevolen ondergrond	Hardhout, loofhout, Naaldhout, Gemodificeerd hout
Vaste stoffen	Ca. 33 % (volume) afhankelijk van de kleur.
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 35 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Theoretisch rendement	Ca. 10 m ² /l bij 35 µm droge laagdikte.
Glans (60°)	Zijdeglans
Verdunner	Water.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,1 g/ml afhankelijk van de kleur.
Opslag	Houdbaarheid tenminste 12 maanden. Houd de verpakkingen na gebruik goed gesloten. Vorstvrij.
Verpakkingen	Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Het houten oppervlak moet droog zijn, zorgvuldig geschuurd en ontdaan van stof en andere onzuiverheden.
Applicatiemethode	Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten, Electrostatisch spuiten
Verwerking	Roer het product goed door voor gebruik.

Verwerkingsvoorwaarden

Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% RV.
Rondom twee lagen 175 µm natte laagdikte aanbrengen en zichtzijde nogmaals 175 µm natte laagdikte.
Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen.

Droogtijden

20 °C / 65% R.V. en 35 µm droge laagdikte.

- stofdroog

Ca. 30 min.

- kleefvrij

Ca. 1,5 uur

- overschilderbaar

Ca. 4 uur

- doordroging

Min. 15 °C: Ca. 1 week.

Overschilderbaar:

Bij 20 °C en 50% R.V.: ca. 2 uur

Bij 10 °C en 70% R.V.: ca. 5 uur

De droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren afhankelijk van de houtkwaliteit, temperaturen, luchtvochtigheid en ventilatie.

Reiniging

Water.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

ADDITIONELE INFORMATIE

Afval

Lege verpakkingen en restproduct moeten worden afgevoerd overeenkomstig de gemeentelijke regeling voor gevaarlijk afval.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.