

FERREX AQUA

Антикорозійна фарба

FERREX AQUA — це водорозчинна антикорозійна фарба й адгезійна ґрунтувальна фарба з антикорозійними пігментами. Блиск: напівматова.



Антикорозійна фарба й адгезійна ґрунтувальна фарба для залізних, сталевих та алюмінієвих поверхонь для зовнішніх та внутрішніх робіт. Фарба FERREX AQUA також має високу адгезію до оцинкованих (гальванізованих) поверхонь, а також до поверхонь з заводським ґрунтуванням (шоппраймерів).

Пігменти FERREX AQUA ефективно перешкоджають появі корозії під плівкою фарби. На фарбу FERREX AQUA можна наносити практично всі водорозчинні та органорозчинні фарби Teknos для покрівель із листового заліза, меблів і будинків.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	M1 класифікація, Фінський прапор-ключ		
Об'єкти для нанесення	Дах		
Рекомендована поверхня	Листове залізо, Метал, Чавун		
Сухий залишок	Прибл. 42 % за об'ємом		
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 140 г/л. VOC продукту: макс. 140 г/л.		
Теоретичні витрати	Суха плівка (мкм)	Мокра плівка (мкм)	Теоретичні витрати (м²/л)
	40	100	
Практичні витрати	8–10 м²/л залежно від методу нанесення, основи та якості поверхні.		
Кольори	Сірий (T1380) і білий (T1326).		
Блиск (60°)	Напівматовий		
Розчинник	Вода.		
Густина	Прибл. 1,3 г/мл		
Зберігання	Не допускайте замерзання.		
Пакування	0,5 л, 1 л, 3 л, 10 л.		

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Поверхні, що фарбуються, слід очистити від бруду, жиру, олії та інших забрудників. Для очищення використовують мийний засіб RENSA STEEL, розчинники тощо. Іржу й корозію видалити з поверхні за допомогою вишкрібання, чищення металевою щіткою, шліфування, піскоструминного очищення або іншого відповідного методу. Старі глянцеви поверхні слід зробити шорсткими за допомогою шліфування, піскоструминного очищення або іншим відповідним методом. Слід видалити стару фарбу чи покриття, що лущиться та погано тримається. Алюмінієві поверхні слід зробити шорсткими за допомогою шліфування, піскоструминного очищення або іншим відповідним методом.
Метод нанесення	Пензлик, Розпилювач Для розпилення слід використовувати безповітряне сопло відповідного розміру 0,011 - 0,015".
Нанесення	Ретельно перемішайте перед використанням.
Умови нанесення	Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Під час нанесення та висихання (також потрібно враховувати температуру протягом наступної ночі після фарбування) температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +10 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 %. Якщо температура поверхні, що фарбується, перевищує +40 °C, властивості покриття й адгезія до поверхні можуть погіршитися.
Час висихання	+23 °C / 50 % RH
- суха на дотик	3 год
- нанесення наступного шару	16 год
Фінішне покриття та відповідні фінішні покриття	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання. Водорозчинні фарби для зовнішніх робіт, як-от фарба для листових покрівель KIRJO AQUA, фарба для будинків NORDICA EKO, покривний антисептик VISA, силіконо-емульсійна фарба SILOKSAN FACADE, захисна фарба SILOKSAN ANTI-CARB. Розчинні фарби для зовнішніх робіт, як-от олійна фарба WINTOL. Фарби для меблів: фарби серії FUTURA AQUA та FUTURA. Інтер'єрні фарби, наприклад фарби серій EKORA, TEKNOSPRO та TIMANTTI, а також фарба для підлоги TEKNOFLOOR AQUA. Інтер'єрні розчинні фарби, як-от фарба для підлоги TEKNOFLOOR.

Стійкість	Атмосферостійкість: Помірна. Нанесення фінішного покриття є необов'язковим.
Очищувач	Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENSA BRUSH.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи	Див. «Паспорт безпеки».
--	-------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.