

# FERREX

## Korrosioonitõrjevärv

FERREX on tõhusaid roostevastaseid pigmente sisaldav korrosioonitõrjevärv. Läikeaste: matt.



Kasutamine: Korrosioonitõrjevärv teras- ja alumiiniumpindadele sise- ja välitingimustes. FERREX nakkub tsingitud (galvaniseeritud) kui ka tehasekrunditud pindadega.

FERREXI pigmendid kaitsevad efektiivselt värvikihi alla tekkiva rooste eest.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon</b>	Soome Võtmelipp		
<b>Tavaline kasutusvaldkond</b>	rõdud, välisüksed, piirded, sisseehitatud mööbel, mööbel, aknad		
<b>Pinnasoovitus</b>	Alumiinium, malm, metall		
<b>Kuivainesisaldus</b>	ca 43 mahu-%		
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	EL LOÜ (A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l.		
<b>Teoreetiline kulu</b>	<b>Kuivkiht (µm)</b>	<b>Märgkiht (µm)</b>	<b>Teor. kulu (m<sup>2</sup>/l)</b>
	40	93	10,8
<b>Kattevõime</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l sõltuvalt kandmismeetodist, materjalist ja pinna kvaliteedist.		
<b>Värvitoonid</b>	Punane, hall, must ja valge.		
<b>Läikeaste (60°)</b>	Matt		
<b>Lahusti</b>	TEKNOSOLV 1639		
<b>Tihedus</b>	ca 1,25 g/ml		
<b>Pakendid</b>	0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.		

## KASUTUSJUHEND

<b>Pinna eeltöötlus</b>	<p>Värvitavad pinnad puhastatakse tolmust, rasvast õlist ja muust üleliigsest. Puhastamiseks kasutatakse RENSA STEEL-pesuainet, lahustiga pühkimist jms. Rooste eemaldatakse kaabitsa, traatharja, lihvimise, pritspuhastuse või muu sobiva meetodiga.</p> <p>Vanad, läikivad pinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga. Lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv eemaldatakse.</p> <p>Alumiiniumpinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva meetodiga.</p>
-------------------------	---

<b>Pealekandmismeetod</b>	pintsel, pihustamine Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,015".
<b>Pealekandmine</b>	Segada hoolikalt.
<b>Värvimistingimused</b>	Töödeldav pind peab olema kuiv. Soovitatavalt ei tohiks pinna temperatuur olla kõrgem kui +50°C. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%
<b>Kuivamisajad</b>	+23 °C / 50% RH
- puutekuiv	3 h
- pealevärvitav	16 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
<b>Vastupidavus</b>	Ilmastikukindlus: hea.
<b>Töövahendite pesu</b>	TEKNOSOLV 1639

## TÖÖTERVISHOID

**Ohutus- ja ettevaatusabinõud** Vt. ohutuskaarti.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.