

---

<b>TYP PRODUKTU</b>	Vodou ředitelný primer.  Výrobek byl zařazen do skupiny M1 v klasifikaci emissivity stavebních materiálů. Produkt získal právo být označen symbolem Key Flag (Avainlippu), který označuje produkty vyrobené ve Finsku.
<b>UŽITÍ</b>	FORME je vhodný pro základní nátěr parket a dřevěných podlah při použití všech metod aplikace. Používá se v kombinaci s laky na parkety Teknos.

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Pevné látky</b>	Přibližně 31% objemových.
<b>Těkavé organické látky (VOC)</b>	EU VOC limit (kat A/f): 140 g/l. VOC výrobku: max 140 g/l.
<b>Praktická vydatnost</b>	Jedna vrstva ocelovým hladítkem:      přibližně 25 m <sup>2</sup> /l 3 vrstvy ocelovým hladítkem:        10-12 m <sup>2</sup> /l Jedna vrstva plstěným hladítkem, štětcem nebo válečkem na lak:       přibližně 10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Hustota</b>	Přibližně 1,0 g/ml.
<b>Doba schnutí,+20°C/50%RH</b>	
- aplikace ocelovým hladítkem	po 30-60 minutách
- aplikace plstěným hladítkem, válečkem nebo štětcem	po 2 hodinách Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.
<b>Ředidlo, čištění</b>	Voda. Zařízení ihned po použití omyjte vodou a přípravkem na čištění kartáčů RENSA BRUSH.
<b>Odstíny</b>	Čiré.
<b>Balení</b> (dostupnost se liší podle zamě)	Čiré: 5 l.

---

**Výstražné označení**      Viz. Bezpečnostní list.

---

## POKYNY PRO POUŽITÍ

**Příprava povrchu a aplikace** Dřevěný povrch řádně obruste, vyhladte brusným papírem č. 100 nebo jemnějším. Během broušení vyplňte mezery parketovým tmelem GAP. Po dokončení broušení naneste vrstvu základního nátěru FORME pomocí nerezového hladítka, plstěného hladítka, štětce či válečku.

Aplikace ocelovým hladítkem: naneste 3-4 vrstvy. V případě potřeby mezi jednotlivými vrstvami přebruste např. brusnou síťovinou nebo brusným papírem zrnitosti 120.

Aplikace **plstěným** hladítkem, válečkem nebo štětce: naneste jednu vrstvu. Mezi jednotlivými vrstvami přebruste např. brusnou síťovinou nebo brusným papírem zrnitosti 120. V případě potřeby naneste ještě jednu vrstvu ocelovým hladítkem.

Po základním nátěru proveďte povrchovou úpravu vodou ředitelným lakem na parkety Teknos.

Vodou ředitelné primery mohou způsobit mírné nabobtnání dřeva. Tam, kde je požadován zcela hladký povrch, lehce přebruste první nanesenou vrstvu laku.

Před nanesením vrchního nátěru se ujistěte, že je základní nátěr zcela suchý.

## Podmínky aplikace

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Vlhkost dřeva by měla být  $7 \pm 2$  % hmotnostní.

Teplota okolního vzduchu, povrchu a laku musí být vyšší než  $+18 - 24$  °C a relativní vlhkost vzduchu 40 - 60 % po dobu aplikace a schnutí.

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Doba skladování: v těsně uzavřených obalech, při teplotě nad  $+1$  °C, po dobu 1 roku.

**CHRAŇTE PŘED ZMRZNUTÍM.**

---

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou pouze orientační a závisí mimo jiné na výběru odstínů, konečnému efektu apod. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad podmínkami použití a aplikace, odpovídáme pouze za kvalitu výrobku a zaručujeme, že odpovídá naší kvalitě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s návodem nebo zamýšleným použitím. Nejnovější verze našich datových listů, bezpečnostních listů a systémových listů jsou k dispozici na našich domovských stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---