

# FUTURA 40

## Poolläikiv mööblivärv

Kõrgkvaliteetne kiiresti kuivav uretaanalküüdvärv on tiksotroopne ja seetõttu kergesti pinnale kantav. Läige: poolläikiv.

Eraldiseisvale puit- ja krunditud metallinventarile sise- ja välistingimustes.

Välgi tumedate toonide kasutamist välistingimustes.



### TEHNILISED ANDMED

<b>Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon</b>	Soome Võtmelipp
<b>Tavaline kasutusvaldkond</b>	eraldiseisev inventar
<b>Pinnasoovitus</b>	metall, pulbervärv, puit
<b>Kuivainesisaldus</b>	ca 53 mahu-%
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.
<b>Kattevõime</b>	Ühekordselt siledale pinnale kantuna: 8 - 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Värvitoonid</b>	Baasvärvid 1 ja 3.
<b>Toonimissüsteem</b>	Teknomix
<b>Läikeaste (60°)</b>	Poolläikiv
<b>Lahusti</b>	TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) või pihustivärvimiseks TEKNOSOLV 9500.
<b>Tihedus</b>	ca 1,3 g/ml
<b>Pakendid</b>	Baasvärvid 1 ja 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

### KASUTUSJUHEND

<b>Pinna eeltöötlus</b>	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENZA SUPER maalripesuainega. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv. Puhasta roostes metallpinnad traatharjaga. Matista kövad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tislripahtliga. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.
<b>Kruntimine</b>	Krundi metallpinnad FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga. Krundi paljad puitpinnad, laastplaadid ja eelnevalt alküüd-, õli või happekõvenevate värvidega värvitud pinnad FUTURA 3 nakkekrundiga.

<b>Pealekandmismeetod</b>	pintsel, rull, pihustamine Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,013".
<b>Pealekandmine</b>	Värv on tiksotroopne ning segatakse enne kasutamist korralikult läbi. Vajadusel värvi teine kiht järgmisel päeval.
<b>Värvimistingimused</b>	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%
<b>Lahustamine</b>	Pihustiga värvimisel lahjendatakse 5-15 mahu% TEKNOSOLV 9500-ga.
<b>Kuivamisajad</b>	+23 °C / 50% RH
- puutekuiv	4 h
- pealevärvitav	Järgmisel päeval. Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
<b>Töövahendite pesu</b>	TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) või pihustivärvimiseks TEKNOSOLV 9500.

## TÖÖTERVISHOID

### Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määratud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.