

FUTURA 40

Półpołyskowa farba do malowania mebli

Farba uretanowo-alkidowa, która jest tiksotropowa, a zatem łatwa w aplikacji. Wykończenie: półpołysk.

Do malowania powierzchni drewnianych i zagruntowanych powierzchni metalowych na meblach wolnostojących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Należy unikać stosowania ciemnych kolorów na zewnątrz.



DANE TECHNICZNE

Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje	Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.
Zastosowanie	Meble wolnostojące
Zalecane podłoże	Metal, Farba proszkowa, Drewno
Zawartość części stałych	Około 53 % objętościowych
Lotne związki organiczne (LZO)	Produktu nie uwzględnia dyrektywa dotycząca LZO.
Zużycie praktyczne	Aplikowana w jednej warstwie na gładkiej powierzchni: 8 - 12 m ² /l.
Kolory	Baza 1, baza 3.
System barwienia	Teknomix
Połysk (60°)	Półpołysk
Rozcieńczalnik	TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.
Gęstość	Około 1,3 g/ml
Wielkości opakowań	Baza 1, baza 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Upřednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Usunąć luźne i słabo przylegające powłoki malarskie. Zardzewiałe części stalowe oczyścić poprzez szczotkowanie. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu szpachlówki SIŁORA A. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.
----------------------------------	---

Gruntowanie

Metalowe powierzchnie zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Niemalowane powierzchnie drewniane i płyty wiórowe a także powierzchnie pomalowane wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasami zagruntować podkładem poprawiającym przyczepność FUTURA 3.

Metoda nanoszenia

Pędzel, Wałek, Natrysk
Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,013".

Nanoszenie

Farba jest tiksotropowa dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać. W sytuacji gdy wymagana jest druga warstwa należy ją nałożyć następnego dnia.

Warunki podczas malowania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.

Rozcieńczanie

Stosując natrysk farbę rozcieńczyć 5 - 15% obj., używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500.

Czasy schnięcia

+23 °C / 50% RH

- suchość na dotyk

4 h

- kolejna warstwa

po 24 godz.

Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie

TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza, np. zalane wodą.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.