

# FUTURA 90

## Wysokopołyskowa farba do mebli

Farba uretanowo-alkidowa, która jest tiksotropowa, a zatem łatwa w aplikacji. Wykończenie: pełny połysk.

Do malowania powierzchni drewnianych i zagruntowanych powierzchni metalowych na meblach wolnostojących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Należy unikać stosowania ciemnych kolorów na zewnątrz.



## DANE TECHNICZNE

|                                             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty, aprobaty i klasyfikacje</b> | Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii. |
| <b>Zastosowanie</b>                         | Meble wolnostojące                                                                                    |
| <b>Zalecane podłoże</b>                     | Metal, Farba proszkowa, Drewno                                                                        |
| <b>Zawartość części stałych</b>             | Około 54 % objętościowych                                                                             |
| <b>Lotne związki organiczne (LZO)</b>       | Produktu nie uwzględnia dyrektywa dotycząca LZO.                                                      |
| <b>Zużycie praktyczne</b>                   | Aplikowana w jednej warstwie na gładkiej powierzchni: 8 - 12 m <sup>2</sup> /l.                       |
| <b>Kolory</b>                               | Baza 1, baza 3, kolor gotowy: Czarny.                                                                 |
| <b>System barwienia</b>                     | Teknomix                                                                                              |
| <b>Połysk (60°)</b>                         | Wysoki połysk                                                                                         |
| <b>Rozcieńczalnik</b>                       | TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.                  |
| <b>Gęstość</b>                              | Około 1,1 g/ml                                                                                        |
| <b>Wielkości opakowań</b>                   | Baza 1, baza 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.<br>Czarny: 0,5 l, 1 l.                                          |

## INSTRUKCJA UŻYCIA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przygotowanie powierzchni</b> | Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Usunąć luźne i słabo przylegające powłoki malarskie. Zardzewiałe części stalowe oczyścić poprzez szcietkowanie. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz.<br><br>Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu szpachlówki SILORA A. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Gruntowanie**

Metalowe powierzchnie zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Niemalowane powierzchnie drewniane i płyty wiórowe a także powierzchnie pomalowane wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasami zagruntować podkładem poprawiającym przyczepność FUTURA 3.

**Metoda nanoszenia**

Pędzel, Wałek, Natrysk  
Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,011 - 0,013".

**Nanoszenie**

Farba jest tiksotropowa dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać. W sytuacji gdy wymagana jest druga warstwa należy ją nałożyć następnego dnia.

**Warunki podczas malowania**

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu.

**Rozcieńczanie**

Stosując natrysk farbę rozcieńczyć 5 - 15% obj., używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500.

**Czasy schnięcia**

+23 °C / 50% RH

**- suchość na dotyk**

4 h

**- kolejna warstwa**

po 24 godz.

Niska temperatura i/lub duża wilgotność wydłużają czas schnięcia.

**Czyszczenie**

TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

**Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności**

Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza, np. zalane wodą.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.