

FUTURA 90

Высокоглянцевая универсальная краска

Уретано-алкидная краска, которая благодаря своему желеобразному состоянию, обладает хорошими окрасочными свойствами. Полностью глянцевая.

Применяется для финишной окраски деревянной и загрунтованной металлической съемной мебели внутри и снаружи помещений.

Следует избегать темных оттенков для окраски наружных поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	Финский флаг-ключ
Области применения	Съемная мебель
Рекомендуемые поверхности	Металл, Порошковая краска, Дерево
Содержание нелетучих веществ	Прим. 54 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).
Практический расход	Однослойное нанесение на гладкую поверхность: 8 - 12 м ² /л.
Цвета	Базы 1 и 3 и стандартный цвет: Черный.
Колеровочная система	Teknomix
Глянец (60°)	Высокоглянцевая
Разбавитель	TEKNOSOLV 1621 (сольвент нефтя) или при нанесении распылителем TEKNOSOLV 9500.
Плотность	прим. 1,1 г/мл
Упаковочные размеры	Базы 1 и 3: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л. Черный: 0,5 л, 1 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Новые поверхности очистить от пыли и грязи. Ранее окрашенную поверхность вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER. Удалить хрупкий и неплотный слой краски. Заржавленные металлические участки обработать стальной щеткой. Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния и удалить пыль после шлифования. Впадины и прочие неровности выправить шпатлевкой SILORA A. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.
Грунтование	Металлические поверхности грунтовать антикоррозионной краской FERREX AQUA. Неокрашенные деревянные поверхности и поверхности древесно-стружечных плит, а также поверхности, окрашенные алкидными, масляными или каталитными красками грунтовать адгезионной грунтовкой FUTURA 3.
Способ нанесения	Кистью, Валиком, Распылителем Сопло безвоздушного распылителя 0,011 - 0,013".
Нанесение	Краска по своему состоянию является желеобразной, поэтому, ее следует тщательно перемешивать перед нанесением. Возможное следующее нанесение выполнять, когда краска высохнет на следующий день.
Условия нанесения	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %.
Разбавление	Для нанесения распылителем краску разбавить на 5 - 15 объемных % разбавителем TEKNOSOLV 9500.
Время высыхания	+23 °C / 50 % RH
- на отлип	4 ч
- нанесение следующего слоя	на следующий день
	При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Очистка	TEKNOSOLV 1621 (сольвент нефтяной) или при нанесении распылителем TEKNOSOLV 9500.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

См. паспорт безопасности. ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.