

FUTURA AQUA 40

Pusiau blizgi viršutinė danga medžio ir metalo paviršiams

Vandens ir uretano-alkido pagrindo viršutinės dangos dažai atskiriems ir pritvirtintiems vidaus ir lauko baldams. Paviršius: pusiau blizgus.



Vidaus patalpose „FUTURA AQUA 40“ tinka gruntuotiems ir alkidiniais dažais dažytiems medienos, metalo ir statybinių plokščių paviršiams: durims, langų rėmams, spintoms, apvadams, skydeliams, lubų plokštėms, ortakiams, laiptų turėklams, radiatoriams ir vamzdžių sistemoms. Išorėje „FUTURA AQUA 40“ tinka dažyti gruntuotus langų rėmus, duris, sodo baldus, ir pan. Patalpose „FUTURA AQUA 40“ taip pat tinka tinkuotiems ir glaistytiems paviršiams, gruntuotiems „FUTURA AQUA 3“ gruntu, pvz., palangėms ir langų rėmams, intensyviai besidėvinčioms sienoms, pvz., laiptinių.

Gaminys atitinka Žaislų saugos direktyvos EN 71-3:2019 + A3:2018 reikalavimus dėl cheminių elementų migravimo ribinių verčių.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	M1 klasifikacija, Suomijos Mėlynoji vėliava
Taikymo sritys	Durys, Baldai, Langai, Lauko baldai
Rekomenduojamas paviršius	Metalas, Mediena
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 40 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /d): 130 g/l. Gaminio LOJ daug. 130 g/l.
Praktinė dažų išeiga	8 - 10 m ² /l.
Spalvų gama	Baziniai dažai 1 (baltas) ir 3, kuriuos galima tonuoti išgaunant vidaus dažų kortelėse nurodytus atspalvius. Standartinės spalvos: NCS S 0502-Y. NCS S 0500-N.
Tonavimo sistema	Teknomix
Blizgumas (60°)	Pusiau blizgus
Skiediklis	Vanduo.
Tankis	Apie 1,3 g/ml
Sandėliavimas	Neužšaldyti.
Pakuotės dydis	Bazės 1 ir 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l. NCS S 0500-N: 0,9 l, 2,7 l. NCS S 0502-Y: 2,7 l.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių. Nuvalykite anksčiau dažytus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu. Pašauškite kietus ar glotnius paviršius smėliuodami ir po to nuvalydami dulkes. Išlyginkite paviršiaus netolygumus „SILORA A“ glaistu.
Gruntavimas	Mediniai, medžio drožlių ir statybinių plokščių paviršiai bei cinkuoti metaliniai paviršiai dengiami „FUTURA AQUA PRIMER“ gruntu. Nusidėvėję plieniniai, o taip pat aliuminiai ir variniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais.
Dengimo būdas	teptuku skirtu lakavimui, Mohair roller, Painting pad, purškiant
Dengimas	Prieš naudodami gerai išmaišykite. Padenkite vieną ar du sluoksnius lako teptuku, moheros voleliu, dažymo mentele ar purkštuvu. Dažydami lygų paviršių, pvz., lygias grindis, volelio paliekamas žymes galite išlyginti dažymo mentele ar lako teptuku. Tinkamas beorio purkštuvo antgalio dydis 0,011 - 0,013".
Dengimo sąlygos	Paviršius turi būti sausas. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 10 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Greičiau džiūsta esant mažesnei drėgmei ir (ar) aukštesnei, nei + 21 °C temperatūrai. Lengviau dengti, jei darbo vietoje oras yra drėkinamas ir (ar) sumažinama temperatūra. Vėdinant po dengimo, džiuvimas vyks sparčiau.
Skiedimas	Kai reikia, skieskite dažus vandeniu 5-15 % tūrio.
Džiūvimo trukmė	+23 °C / 50% RH
- be dulkių	1 h
- perdažymas	8 h
- gerai išdžiūna	2- 3 dienų
	Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui. Normaliomis sąlygomis, gaminys visiškai sukietėja ir pasiekiamas galutinis tvirtumas apyt. po 1 mėnesio.
Valymas	Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkejas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausias „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.