

FUTURA AQUA PRIMER

Kruntvärv

Vastupidav vesialuseline täismatt alküüdpõhine nakkekruntvärv.
Puitpindadele nii sise- kui ka välistingimustesse, samuti tsink-, galvaniseeritud ja eelnevalt värvitud metallpindadele sisetöödeks. Ideaalsed pealekandmisomadused.



Sobib sisetingimustest nakkekrundinapuit- ja ehitusplaatpindadele ning mitteroostetavatele metallpindadele: ustele, aknaraamidele, kappidele, liistudele, laudisele, puitlagedele, ventilatsioonitorudele, trepivõrele, radiaatoritele ja torudele. Sisetingimustes saab FUTURA AQUA PRIMER kasutada ka krohv- ja pahtelpindadel, mis peavad olema eriti siledad, nt aknapaale ja - sillused ning eriotstarbelised seinapinnad, nt trepikäigud.

Välistingimustes sobib FUTURA AQUA PRIMER kruntimiseks aknaraamidele, ustele, rõdupiiretele, aiameöblile jne.

Toode vastab mänguasjade standardi EN 71-3:2013 + A3:2018 nõudmistele keemiliste elementide eraldumise piirnormide kohta.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	EN 71-3, M1 klassifikatsioon, Soome Võtmelipp
Tavaline kasutusvaldkond	uksed, mööbel, aknad, aiameöbel
Pinnasoovitus	metall, puit
Kuivainesisaldus	ca 40 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l. EL LOÜ (A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Kattevõime	8 - 10 m ² /l.
Värvitoonid	Valge ja baasvärv 3. Toonitavad sisevärvikaardi järgi. Toonimistäpsus ei ole täielik.
Toonimissüsteem	Teknomix
Läikeaste (60°)	Täismatt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,3 g/ml
Säilitamine	Ei tohi jäätuda.
Pakendid	Valge: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Baasvärv 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Pahtelda augud ja ebatasasused SILORA A tislripahtliga.
Pealekandmismeetod	lakipintsel, mohäärull, värvipadi, pihustamine
Pealekandmine	Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks või kaks korda lakipintslit, mohäärulli, värvipadja või pihustiga. Siledade pindade värvimisel (nt sileuksed) tuleb rullijälgede tasandamiseks kasutada värvipatja või lakipintslit. Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,013".
Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja/või +21 °C juures. Värvimist kergendab õhu niisutamine ja temperatuuri alandamine tööruumis. Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.
Lahustamine	Lahjenda vajadusel veega 5 – 15 mahu%.
Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- tolmu kuiv	1 h
- pealevärvitav	6 h
	Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Töövahendite pesu	Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.