

GLANZÖL 1410-80

Vysoce kvalitní olej na bázi rozpouštědel pro ošetření dřeva v interiéru

GLANZÖL 1410-80 je nízkoviskózní, lesklý konzervační olej na bázi přírodních surovin. Výrobek má dobrou mechanickou odolnost.



Parketové podlahy: K ošetření povrchů dřevěných podlah, schodišť a korkových podlah.

Truhlářské použití: K povrchové úpravě dřevěných dveří, stolů, židlí a schodišť.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Certifikáty, schválení, klasifikace	Schweizer Umweltetikette UE II, třída F (Švýcarsko)
Použití	Nábytek, Podlahy
Pevné látky	Cca 53 % hmotnosti
Teoretická spotřeba	75 g/m ² ; 13,3 m ² /kg
Odstíny	Bezbarvý.
Lesk (60°)	80
Ředidlo	TERPENTINERSATZ 4214-98
Hustota	Cca 0,9 g/ml
Skladování	Skladovací teplota je +5 °C – +30 °C. Skladujte v důkladně utěsněné nádobě.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Každý podklad musí být důkladně očištěný, suchý a zbavený mastnoty a oleje. Odstranění starého nátěru: broušením
Způsob aplikace	Textilie, Hladký válec Upozornění: Polštářky a hadry nasáklé olejem mohou za určitých podmínek samovolně vzplanout. Uchovávejte je proto v kovové nádobě s víkem až do jejich řádné likvidace.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte – v případě potřeby i strojově.

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI		
Surový dřevěný podklad – parkety		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Základní nátěr	GLANZÖL 1410	Podle typu dřeva: 60-70 g/m ²
	Nanášejte ve směru vláken i napříč, nechte krátce nasáknout a za mokra zapracujte běžovým padem.	
Recoating	GLANZÖL 1410	Podle typu dřeva: 30-40 g/m ²
	Nanášejte ve směru vláken i napříč, nechte krátce nasáknout a za mokra zapracujte běžovým padem.	
Surový dřevěný podklad – truhlářské použití		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Základní nátěr	GLANZÖL 1410	75 g/m ²
	Nanášejte ve směru vláken i napříč, nechte krátce nasáknout a za mokra zapracujte běžovým padem.	
Mezibroušení	Opatrně přebruste brusným papírem na laky zrnitosti 280–320 nebo běžovým padem	
Přetíratelnost	GLANZÖL 1410	40 g/m ²
	Nanášejte ve směru vláken i napříč, nechte krátce nasáknout a za mokra zapracujte běžovým padem.	
Pro doporučení ohledně údržby a další aplikace kontaktujte našeho obchodního zástupce.		

Podmínky aplikace

Doporučená teplota okolí a produktu: +15 až +25 °C. Neaplikujte při teplotách pod +10 °. Ideální teplota povrchu a okolí při aplikaci: +18 °C až +22 °C. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním záření. Podlahové vytápění musí být včas vhodně nastaveno.

Doba schnutí

+23 °C / 65% RH

- proti prachu

po 2-3 h

- přetíratelné

po 8-10 h

- zcela suché

po 7 d

Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte. TERPENTINERSATZ 4214-98

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

První pomoc

Doporučujeme použití osobních ochranných pomůcek i v případech, kdy to místní předpisy nevyžadují.

DODATEČNÉ INFORMACE

Pokyny k údržbě

Parketové podlahy:

Údržba: Po minimálně 3 týdnech vytvrzování ošetřete přípravkem RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Přetřete olejem RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Truhlářské použití:

Údržba: Po uplynutí alespoň 3 týdnů lze povrchy otírat vlhkým (nikoli mokrým) hadříkem. Dle potřeby, např. jednou týdně, přidejte cca 1 % RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 do vody na vytírání (2 víčka na 1 l vody). Čistí a vyživuje olejovaný povrch. Přetřete olejem RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.