

GLANZÖL 1410-80

Високоякісна захисна олія на основі розчинника для дерев'яних поверхонь для внутрішнього використання



GLANZÖL 1410-80 – це глянцева консервуюча олія з низькою в'язкістю на основі натуральної сировини. Продукт має хорошу механічну міцність.

Паркетні підлоги: Для обробки поверхонь дерев'яних підлог, сходів і коркових підлог.

Столярне застосування: Для обробки поверхонь дерев'яних дверей, столів, стільців і сходів.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	Швейцарський екологічний сертифікат UE II, клас F
Об'єкти для нанесення	Меблі, Підлога
Сухий залишок	Прибл. 53 % за масою
Теоретичні витрати	75 г/м²; 13,3 м²/кг
Кольори	Безбарвний.
Блиск (60°)	80
Розчинник	TERPENTINERSATZ 4214-98
Густина	Прибл. 0,9 г/мл
Зберігання	Температура зберігання: +5 °C - +30 °C. Зберігати в щільно закритій тарі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Кожна поверхня повинна бути ретельно очищеною, сухою та знежиреною. Видалення старого покриття: шліфування
Метод нанесення	Тканина, Гладкий валик Попередження про безпеку: Просочені олією диски та ганчірки за певних умов можуть самозайматися, тому їх слід зберігати в металевому контейнері з кришкою до моменту належної утилізації.

Нанесення

Перед застосуванням добре перемішайте або збовтайте продукт протягом декількох хвилин. За необхідності це можна зробити механічним способом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

Необроблена дерев'яна основа – паркет

	Продукт	Витрати при нанесенні
Грунтовка	GLANZÖL 1410	залежно від типу деревини 60–70 г/м ²
	Наносити уздовж і впоперек волокна, дати трохи часу для просочення та за допомогою бежевого диску для втирання масляних продуктів втерти засіб, коли він ще вологий.	
Повторне покриття	GLANZÖL 1410	залежно від типу деревини 30–40 г/м ²
	Наносити уздовж і впоперек волокна, дати трохи часу для просочення та за допомогою бежевого диску для втирання масляних продуктів втерти засіб, коли він ще вологий.	

Необроблена дерев'яна основа – столярне застосування

	Продукт	Витрати при нанесенні
Грунтовка	GLANZÖL 1410	75 г/м ²
	Наносити уздовж і впоперек волокна, дати трохи часу для просочення та втерти тканиною, коли засіб ще вологий, чи втерти за допомогою бежевого диску для втирання масляних продуктів.	
Проміжне шліфування	Обережно відшліфувати наждачним папером по лаку зернистістю 280–320 або бежевим диском	
Повторне покриття	GLANZÖL 1410	40 г/м ²
	Наносити уздовж і впоперек волокна, дати трохи часу для просочення та втерти тканиною, коли засіб ще вологий, чи втерти за допомогою бежевого диску для втирання масляних продуктів.	

Для отримання додаткових рекомендацій щодо нанесення звертайтеся до нашого представника.

Умови нанесення

Рекомендована температура навколишнього середовища та продукту: +15 °C – 25 °C. Не наносити при температурі нижче +10 °C. Ідеальна температура поверхні та виробу для нанесення: +18 °C – 22 °C. Уникайте нанесення під прямими сонячними променями. Системи теплої підлоги повинні бути відрегульовані заздалегідь.

Час висихання	+23 °C / 50 % RH
- від пилу	через 2-3 години
- нанесення наступного шару	через 8-10 годин
- повністю суха	через 7 днів
Очищувач	Негайно після використання вимийте інструменти. TERPENTINERSATZ 4214-98

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи	Див. «Паспорт безпеки».
Перша допомога	Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту навіть за відсутності місцевих вимог. СН: Необхідно дотримуватись заходів безпеки згідно з місцевими вимогами (SUVA) щодо гігієни та обладнання.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інструкція з обслуговування	Паркетні підлоги: Обслуговування: Через щонайменше 3 тижні нанести лак RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Повторно нанести олію для догляду за деревом RENSA WOOD CARE OIL 1413. Столярне застосування: Обслуговування: Мінімум через 3 тижні протерти поверхню вологою ганчіркою (не мокрою). За необхідності, наприклад, щотижня, додавати приблизно 1% RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 до води для миття (2 ковпачки на 1л води). Засіб очищає та доглядає за обробленою олією поверхнею. Повторно нанести олію для догляду за деревиною RENSA WOOD CARE OIL 1413.
------------------------------------	---

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.