

HARDENER 7323-03

Hærder

Hærder til vandfortyndbar tokomponent polyuretan topcoat.

Denne hærder kan anvendes i følgende produkttyper: TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394 og TEKNOCOAT AQUA 1330-OX.



TEKNISKE DATA

Tørstof	Ca. 77 volumen-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 222 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Opbevaring	Hærderen reagerer med luftfugtigheden, derfor skal emballagen holdes omhyggeligt lukket. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Må ikke få frost.

BRUGSANVISNING

Påføring	BLANDING AF KOMPONENTER: Blandingsforholdet mellem baselak og hærder er angivet på baselakkens etiket. Basen og hærderen blandes omhyggeligt mekanisk før påføringen. Hærderen blandes i basen ad en gang. Blandingstiden skal være mindst 5 minutter. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærkning og dårligere filmegenskaber. Produktet kan desuden anvendes på 2-K anlæg. Færdigblandet maling skal anvendes inden for 3 timer efter blanding, da malingen herefter ikke kan anvendes.
Påføringsforhold	Hærderen skal være tempereret før den åbnes og anvendes.
Rengøring	Udstyr: Rengøres med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00. 2-K anlæg kontakt Teknos eller anlægsleverandør: Hærderen rengøres med TEKNOSOLV 6220-00 eller TEKNOCLEAN 1960-00. 1-K anlæg: Blandingsproduktet rengøres med TEKNOSOLV 7030-00 eller TEKNOCLEAN 1950-02.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.