

HARDENER 7323-03

Durcisseur

Durcisseur pour couche de finition en polyuréthane à base d'eau, en deux paquets.

Ce durcisseur est conçu pour être utilisé pour le type de produit suivant : TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394 et TEKNOCOAT AQUA 1330-OX.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Matières solides | Env. 77% du volume |
| Composé organique volatil (COV) | Env. 222 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique. |
| Stockage | Le durcisseur réagit avec l'humidité de l'air et, par conséquent, la boîte ouverte doit être maintenue soigneusement fermée. La stabilité au stockage est indiquée sur l'étiquette. A protéger du gel. |

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

| | |
|---------------------------------|--|
| Application | MÉLANGE DES COMPOSANTS Le taux de mélange pour la couche de base et le durcisseur est indiqué sur l'étiquette de la base. La base et le durcisseur sont mélangés ensemble et soigneusement agités mécaniquement avant l'application. Le durcisseur est mélangé avec la base, puis versé en une seule fois. L'agitation doit durer au moins 5 minutes. Une agitation insuffisante ou des proportions de mélange incorrectes se traduiront par un séchage imparfait et des propriétés de film altérées. Le produit peut également être utilisé sur des installations à deux paquets. La peinture prête devra être utilisée dans les 3 heures après la procédure de mélange, sinon le mélange n'est plus apte à être utilisé. |
| Conditions d'application | Avant l'ouverture et l'application, le durcisseur doit être tempéré. |

Nettoyage

Equipement : Nettoyez avec TEKNOSOLV 6220-00 ou TEKNOCLEAN 1960-00.

Installations en deux paquets – contacter TEKNOS ou le fournisseur de l'équipement : Nettoyer le durcisseur avec TEKNOSOLV 6220-00 ou TEKNOCLEAN 1960-00.

Installations en un seul paquet : Nettoyer le produit de mélange avec TEKNOSOLV 7030-00 ou TEKNOCLEAN 1950-02.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.