

# HARDENER 7323-03

## Indurente

Indurente per finitura poliuretanica a 2 componenti a base d'acqua.

Questo indurente può essere usato nel tipo seguente: TEKNODUR AQUA 3393, TEKNODUR AQUA 3394 e TEKNOCOAT AQUA 1330-OX.



## DATI TECNICI

|   |   |
|---|---|
| <b>Residuo secco</b>                    | Ca. 77 % di volume  |
| <b>Composto organico volatile (COV)</b> | Ca. 222 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Il valore VOC fornito è il valore medio per i prodotti fabbricati in fabbrica e di conseguenza sarà soggetto a variazioni tra i singoli prodotti coperti dalla presente scheda tecnica. |
| <b>Conservabilità</b>                   | L'indurente reagisce con l'umidità dell'aria, perciò il barattolo aperto deve essere richiuso con cura.<br>La stabilità di conservazione è riportata sull'etichetta.<br>Evitare il congelamento.                              |

## ISTRUZIONI PER L'USO

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Applicazione</b>               | <b>MISCELAZIONE DEI COMPONENTI:</b><br>Il rapporto di miscelazione tra il fondo e l'indurente è indicato sull'etichetta.<br><br>La base e l'indurente sono miscelati insieme e agitati meccanicamente prima dell'applicazione. L'indurente viene miscelato alla base in una sola volta. Il tempo di agitazione è di almeno 5 minuti. L'agitazione inadeguata o un rapporto di miscelazione non corretto possono dare luogo a essiccazione difettosa e compromettere le proprietà della pellicola.<br><br>Il prodotto può essere usato anche in impianti a 2 componenti.<br>La vernice pronta deve essere usata entro 3 ore dalla miscelazione. Dopo di ciò la miscela sarà inutilizzabile. |
| <b>Condizioni di applicazione</b> | Prima dell'uso e dell'applicazione l'indurente deve essere a temperatura ambiente.   |

**Pulizia**

Attrezzatura: pulire con TEKNOSOLV 6220-00 o TEKNOCLEAN 1960-00.

Impianti a 2 componenti – Rivolgersi a TEKNOS o al fornitore dell'attrezzatura:  
pulire l'indurente con TEKNOSOLV 6220-00 o TEKNOCLEAN 1960-00.

Impianti a un componente: pulire il prodotto in miscelazione con TEKNOSOLV  
7030-00 o TEKNOCLEAN 1950-02.

**SALUTE E SICUREZZA****Misure di sicurezza e precauzione**

Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale. Questo implica che l'utente possieda una conoscenza sufficiente per l'uso corretto del prodotto sia in relazione agli aspetti tecnici sia alla sicurezza sul lavoro. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Tutti i marchi registrati riportati in questo documento sono proprietà esclusiva di Teknos Group o delle sue società affiliate.