HELO AQUA 5

Лак для дерев'яних поверхонь

HELO AQUA 5 - це водорозчинний матовий лак, який підкреслює природний вигляд деревини. Містить добавку для захисту від УФ-випромінювання. Він підходить для обробки дерев'яних поверхонь усередині та зовні приміщень.

Застосування: Всередині та назовні приміщень: дерев'яні двері, вікна та меблі; всередині приміщень: дерев'яні дощаті підлоги, сходи, стінові та стельові панелі.
Продукт відповідає вимогам стандарту EN 71-3: 2019 про безпеку іграшок щодо граничних значень припустимої міграції хімічних елементів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	M1 класифікація, EN 71-3:2019, Фінський прапор-ключ
Об'єкти для нанесення	Двері, Меблі, Панелі, Сходи, Вікна, Дощані підлоги
Рекомендована поверхня	Стругана деревина, Шпон , Деревина
Сухий залишок	Прибл. 32 % за об'ємом
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 140 г/л. VOC продукту: макс. 140 г/л.
Практичні витрати	7 - 10 м²/л.
Кольори	Прозорий. Можна тонувати у лесуючі відтінки.
Система тонування	Teknomix
Блиск (60°)	Глибокоматовий
Розчинник	Вода.
Зберігання	Не допускайте замерзання.
Паковання	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Дерев'яна поверхня має бути сухою, ретельно відшліфованою та очищеною від пилу й інших забруднень.
Метод нанесення	Пензлик, Шпатель, Розпилювач Відповідне сопло для безповітряного розпилювача — 0,009–0,015".

Нанесення	Ретельно перемішайте як перед використанням, так і між нанесеннями, але будьте обережні, щоб повітря не потрапило до продукту. Спочатку нанесіть пензлем тонкий шар лаку HELO AQUA 5 і дайте йому висохнути принаймні одну годину. Відшліфуйте поверхню та ретельно видаліть увесь пил. Нанесіть другий шар лаку та дайте йому висохнути протягом приблизно 3 годин, перш ніж нанести третій шар. Необроблені дощаті підлоги: Заґрунтуйте поверхню лаком HELO AQUA 80, розбавленим на 15 %, за допомогою пензля чи шпателя. Нанесіть 2–3 шари лаку HELO AQUA 5, розбавленого на 10 %, за допомогою пензля чи шпателя. Розрівняйте лак у напрямку візерунка та волокон деревини. Раніше полаковані підлоги: Рекомендовано відшліфувати поверхні до чистої деревини та дотримуватися наведених вище інструкцій щодо необроблених дощатих підлог. Якщо старе лакове покриття перебуває в гарному стані, лак HELO AQUA 5 можна наносити на ретельно відшліфовану поверхню (за допомогою шліфувального паперу No 100 або 150), дотримуючись інструкцій із нанесення фінішного покриття. Проте в цьому разі лак спочатку слід випробувати на невеликій ділянці, щоб переконатися в належній адгезії.
Умови нанесення	Під час нанесення та висихання температура навколишнього середовища, поверхні та лаку має бути вище +10 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 %.
Час висихання	+23 °C / 50 % RH
- від пилу	1–3 год
- нанесення наступного шару	1–3 год
- сухе для використання	Поверхні можна експлуатувати через 24 години після нанесення останнього шару. Лакове покриття досягає своєї остаточної твердості протягом 1–2 тижнів. Тому протягом 2 тижнів після обробки слід уникати сильного стирання.

Стійкість	Світлостійкість: Гарна. Містить добавку для захисту від УФ-випромінювання, не жовтіє. Примітка! Для зовнішніх об'єктів ми рекомендуємо використовувати тонований лак та уникати використання на горизонтальних поверхнях.
Очищувач	Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENSA BRUSH. Негайно після використання вимийте інструменти.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи	Див. «Паспорт безпеки».

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.