

# HELO AQUA 80

## Blizgus vandens pagrindo lakas

„HELO AQUA 80“ yra blizgus, vandens pagrindo lakas poliuretano dispersijos pagrindu. Apsaugo nuo UV spindulių. Skirtas mediniams vidaus ir lauko paviršiams.



Naudojimas: Medinės durys, langai ir baldai patalpose ir lauke. Medinių lentų grindys, laiptai, sienų ir lubų plokštės patalpose. Gaminys atitinka Žaislų saugos direktyvos EN 71-3:2019 reikalavimus dėl cheminių elementų migravimo ribinių verčių.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija</b>	M1 klasifikacija, EN 71-3:2019, Suomijos Mėlynoji vėliava
<b>Taikymo sritys</b>	Durys, Baldai, Standartinės plokštės, Laiptai, Langai, Lentų grindys
<b>Rekomenduojamas paviršius</b>	Obliuota nediena, Medienna, Fanera
<b>Kietujų dalelių kiekis</b>	Apytikriaiai 32 pagal tūrį %
<b>Lakieji organiniai junginiai (LOJ)</b>	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /i): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l.
<b>Praktinė dažų išeiga</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Spalvų gama</b>	Skaidrus. Galima tonuoti permatomais atspalviais.
<b>Tonavimo sistema</b>	Teknomix
<b>Blizgumas (60°)</b>	Blizgumas
<b>Skiediklis</b>	Vanduo.
<b>Sandėliavimas</b>	Neužšaldyti.
<b>Pakuotės dydis</b>	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Medinis paviršius turi būti sausas, kruopščiai pašiauštas ir nuvalytos šlifavimo dulkės bei kiti nešvarumai.
<b>Dengimo būdas</b>	teptuku, mentele, purškiant Purkštukas beoriam purkštuviui yra 0,009-0,015 col.

**Dengimas**

Gerai išmaišykite prieš naudodami ir tarp dangos sluoksniių. Būkite atidūs, kad jų laką nepatektų oro.

Rekomenduojama tepti teptuku. Jei reikia, gruntuokite „HELO AQUA 80“. Ši pradžių padenkite plonu „HELO AQUA 80“ lako sluoksniu ir palikite bent valandai, kad išdžiūtų. Nušlifuokite paviršių ir atidžiai nuvalykite visas šlifavimo dulkes. Denkite antrą lako sluoksnį ir palikite išdžiuti apyt. 3 val. prieš dengdami trečią sluoksnį. Pastaba! Lauke esančius objektus rekomenduojama dengti tonuotu laku ir stengtis nenaudoti horizontaliems paviršiams.

Neapdirbtas parketas ir medinių lentų grindys:

Gruntuokite 15 % skiestu „HELO AQUA 80“ ir naudokite teptuką ar glaistykle.

Baikite dengdami 2-3 sluoksnius „HELO AQUA 80“ teptuku ar glaistykle.

Paskirstykite laką medienos rašto ir pluošto kryptimi.

Prieš tai lakuotos grindys:

Rekomenduojama paviršių nušlifuoti iki pliko medžio ir laikytis pirmiau pateiktų instrukcijų, skirtų neapdorotoms medinėms lentų grindims.

Jei sena lako danga yra geros būklės, „HELO AQUA 80“ laką galima dengti vadovaujantis paviršiaus baigiamosios dangos dengimo instrukcijomis, taikomomis atidžiai nušlifuotam paviršiu (šlifavimo popierius Nr. 150 ar smulkesnis). Tačiau tokiu atveju laką reikia iš pradžių išbandyti ant mažo ploto ir patikrinti, ar jis tinkamai sukimba.

**Dengimo sąlygos**

Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 10 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %.

**Džiūvimo trukmė**

+23 °C / 50% RH

**- be dulkių**

1 - 3 h

**- perdažymas**

1 - 3 h

**- sausas naudoti**

Paviršius galima eksploatuoti po 24 val. po paskutinės dangos dengimo.

Lakas iki galio suketėja per 1-2 savaites. Taigi, šias 2 savaites po lakavimo reikia saugoti, kad paviršius nebūtų brūžinamas.

**Atsparumas**

Atsparumas UV spinduliams: Geras. Turi apsaugą nuo UV spindulių, negeltonuoja.

Pastaba! Lauke esančius objektus rekomenduojama dengti tonuotu laku ir stengtis nenaudoti horizontaliems paviršiams.

**Valymas**

Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

**SVEIKATA IR SAUGA****Saugos ir atsargumo priemonės**

Žr. saugos duomenų lapas.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija néra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsy nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsy produktų tinkamumą specialiomis priemonėmis ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsy atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiekly produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsy svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.