

HELO AQUA 80

Blizgus vandens pagrindo lakas

„HELO AQUA 80“ yra blizgus, vandens pagrindo lakas poliuretano dispersijos pagrindu. Apsaugo nuo UV spindulių. Skirtas mediniams vidaus ir lauko paviršiams.



Naudojimas: Medinės durys, langai ir baldai patalpose ir lauke. Medinių lentų grindys, laiptai, sienos ir lubos patalpose. Gaminys atitinka Žaislų saugos direktyvos EN 71-3:2019 reikalavimus dėl cheminių elementų migravimo ribinių verčių.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	M1 klasifikacija, EN 71-3:2019, Suomijos Mėlynoji vėliava
Taikymo sritys	Lubos, Durys, Baldai, Vidinė siena, Laiptai, Langai, Lentų grindys
Rekomenduojamas paviršius	Obliuota nediena, Mediena, Fanera
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 32 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /i): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l.
Praktinė dažų išeiga	8 - 12 m ² /l.
Spalvų gama	Skaidrus. Galima tonuoti permatomais atspalviais.
Tonavimo sistema	Teknomix
Blizgumas (60°)	Blizgumas
Skiediklis	Vanduo.
Sandėliavimas	Neužšaldyti.
Pakuotės dydis	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Medinis paviršius turi būti sausas, kruopščiai pašiauštas ir nuvalytos šlifavimo dulkės bei kiti nešvarumai.
Dengimo būdas	teptuku, mentele, purškiant Purkštukas beoriam purkštuvui yra 0,009-0,015 col.

Dengimas

Gerai išmaišykite prieš naudodami ir tarp dangos sluoksnių. Būkite atidūs, kad į laką nepatektų oro.

Rekomenduojama tepti teptuku. Jei reikia, gruntuokite „HELO AQUA 80“. Š pradžių padenkite plonu „HELO AQUA 80“ lako sluoksniu ir palikite bent valandai, kad išdžiūtų. Nušlifaukite paviršių ir atidžiai nuvalykite visas šlifavimo dulkes. Denkite antrą lako sluoksnį ir palikite išdžiūti apyt. 3 val. prieš dengdami trečią sluoksnį. Pastaba! Lauke esančius objektus rekomenduojama dengti tonuotu laku ir stengtis nenaudoti horizontaliems paviršiams.

Neapdirbtas parketas ir medinių lentų grindys:

Gruntuokite 15 % skiestu „HELO AQUA 80“ ir naudokite teptuką ar glaistykėlę. Baikite dengdami 2-3 sluoksnius „HELO AQUA 80“ teptuku ar glaistykle. Paskirstykite laką medienos rašto ir pluošto kryptimi.

Prieš tai lakuotos grindys:

Rekomenduojama paviršių nušlifuoti iki pliko medžio ir laikytis pirmiau pateiktų instrukcijų, skirtų neapdorotoms medinėms lentų grindims.

Jei sena lako danga yra geros būklės, „HELO AQUA 80“ laką galima dengti vadovaujantis paviršiaus baigiamosios dangos dengimo instrukcijomis, taikomomis atidžiai nušlifuotam paviršiui (šlifavimo popierius Nr. 150 ar smulkesnis). Tačiau tokiu atveju laką reikia iš pradžių išbandyti ant mažo ploto ir patikrinti, ar jis tinkamai sukimba.

Dengimo sąlygos

Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 10 °C, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %.

Džiūvimo trukmė

+23 °C / 50% RH

- be dulkių

1 - 3 h

- perdažymas

1 - 3 h

- sausas naudoti

Paviršius galima eksploatuoti po 24 val. po paskutinės dangos dengimo. Lakas iki galo sukietėja per 1-2 savaites. Taigi, šias 2 savaites po lakavimo reikia saugoti, kad paviršius nebūtų brūžinamas.

Atsparumas

Atsparumas UV spinduliams: Geras. Turi apsaugą nuo UV spindulių, negeltonuoja.

Pastaba! Lauke esančius objektus rekomenduojama dengti tonuotu laku ir stengtis nenaudoti horizontaliems paviršiams.

Valymas

Šiltu vandeniu ir RENZA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimui sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.