HELO SOLANA WAX

Матовый воск для дощатых и бревенчатых поверхностей

HELO SOLANA WAX является водоразбавляемым защитным средством для деревянных поверхностей. Материал эффективно защищает поверхность от изменения цвета вызвано УФ-излучением. HELO SOLANA WAX формирует натуральную, грязе-водоотталкивающую поверхность. Защищает древесину от нормального пожелтения. Отделка: матовая.

Применение: HELO SOLANA WAX применяется для обработки деревянных поверхностей в сухих внутренних помещениях: для бревенчатых и панельных стен, панельных потолков, погонажных изделий и межкомнатных дверей. HELO SOLANA WAX подходит для необработанных и ранее обработанных воском деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	M1 классификация, Финский флаг-ключ
Области применения	Потолки, Межкомнатные двери, Внутренние стены, Молдинги, Панели, Двери
Содержание нелетучих веществ	Прим. 26 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	EU VOC допустимое значение (кат. A/e): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л.
Практический расход	10 - 14 м²/л однослойное нанесение кистью (соответствует толщине сухой пленки прим. 15 - 20 мкм).
Цвета	Бесцветный. Можно колероватся на лессируюшие цвета.
Колеровочная система	Teknomix
Глянец (60°)	Матовая
Хранение	Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости. Защищать от мороза.
Упаковочные размеры	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Новые поверхности очистить от пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные воском для дерева, вымыть средством для очистки окрашиваемых поверхностей RENSA SUPER. Если поверхность была покрыта маслом или лаком, для проверки совместимости HELO SOLANA WAX необходимо производить пробное выкрашивание. Удалить слой старого лака или краски полностью.
Способ нанесения	Кистью, Ветошью, Губкой, Распылителем
Нанесение	Материал тщательно перемешать перед нанесением. Колерованный продукт так же необходимо перемешивать во время нанесения. Материал наносить в 1 - 2 слоя. HELO SOLANA WAX наносится синтетической кистью, губкой, тканью или распылителем. Сопло безвоздушного распылителя 0,013 - 0,017''. Для получения эффективной защиты от УФ-излучения наносить материал в 2 слоя. Для проверки оттенка, если применяется колерованный продукт и расхода материала необходимо производить пробное выкрашивание. Впитывающая способность поверхности, а так же нанесенный ранее материал могут влиять на окончательный оттенок.
Условия нанесения	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +10 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.
Разбавление	Не разбавляется.
Время высыхания **- от пыли** **- нанесение следующего слоя**	+23 °C / 50 % RH ½ ч 1 ч При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Очистка	Теплая вода и RENSA BRUSH средство для очистки кистей. Рабочие инструменты немедленно промыть после работы.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инструкции по уходу

В нормальных условиях сушки окончательное формирование лакокрасочной пленки происходит примерно через 3 недели. После этого периода пленка становится максимально износостойкой и жесткой. До этого времени уход за обработанной поверхностью следует проводить аккуратно.

Поверхность можно чистить нейтральными моющими средствами (pH 6 - 8). После обработки моющим средством поверхность промыть чистой водой. При очистке использовать мягкую ткань или губку. Избегать применения щетки или абразивных чистящих средств. При использовании моющего средства необходимо придерживаться рекомендаций производителя моющего средства.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.