

HYDRO WAX

Полиуретановое покрытие



Водоразбавляемое однокомпонентное покрытие на основе полиуретана для паркетных и деревянных полов. Примерно 30 % общего содержания углерода HYDRO WAX на биологической основе (информация предоставляется на основе 14C измерения в соответствии со стандартом EN 16640). Отделка: совершенно матовая.

HYDRO WAX подходит для нанесения валиком и шпателем на паркетные и деревянные полы общественных и жилых помещений. Образует натуральную, очень устойчивую поверхность. Хорошая устойчивость к ультрафиолету, не желтеет.

Материал соответствует требованиям стандарта EN 71-3:2019 «о безопасности игрушек» по предельным значениям допустимой миграции химических элементов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	M1 классификация, EN 71-3:2019, Финский флаг-ключ
Области применения	Дощатые полы, Паркетные полы
Содержание нелетучих веществ	Прим. 29 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	EU VOC допустимое значение (кат. A/i): 140 г/л. VOC изделия: макс. 140 г/л.
Практический расход	Однократное нанесение валиком: 8 - 10 м ² /л. Однократное нанесение стальным шпателем: 10 - 12 м ² /л.
Цвета	Бесцветный.
Глянец (60°)	Полностью матовая
Разбавитель	Вода.
Плотность	прим. 1 г/мл
Хранение	Срок хранения: в неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год. Защищать от мороза.
Упаковочные размеры	Бесцветный: 5 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Деревянная поверхность должна быть сухой, тщательно отшлифованной и очищенной от пыли и прочих загрязнений.
Способ нанесения	Валиком, Шпателем
Нанесение	Необработанные и начисто отшлифованные поверхности: Зашпаклевать имеющиеся в полу щели шпатлевкой для паркета GAP. Отшлифовать шпатлеванную поверхность (№ 100-120) и отчистить перед нанесением. Нанести на поверхность 3 слоя покрытия HYDRO WAX по направлению рисунка дерева. Выполнить тщательное промежуточное шлифование между вторым и третьим слоем наждачной бумагой № 150. Принимать во внимание равномерное нанесение на каждом слое. Ранее лакированные паркетные и деревянные полы: Пол тщательно очистить. Выполнить тщательное промежуточное шлифование наждачной бумагой или сеткой № 120-150. Пропылесосить для удаления пыли от шлифования и протереть поверхность слегка влажной не оставляющей ворса тканью. Нанести покрытие один раз нержавеющей стальным шпателем и затем обработать еще 1-2 раза валиком или шпателем. В случае неясностей схватывание лака к старой поверхности следует проверить экспериментальным путем. Внимание! Полы, которые были ранее покрыты лаками на масляной, уретановой или алкидной основе, следует тщательно отшлифовать до чистого дерева. Ремонт поверхности: Незначительные следы износа и трения, появившиеся со временем на поверхности, обработанной покрытием HYDRO WAX, можно удалить путем легкого шлифования бумагой № 150 и нанесением покрытия по длине дерева на ограниченный участок. Новый слой лака можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед применением лак тщательно перемешать. Некоторые резиновые материалы ковров и антискользящих ковров содержат пластификаторы, которые могут привести к необратимому повреждению поверхности, а также к изменению цвета лакированного или масляного покрытия.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Влажность древесины должна быть 7 ± 2 весовых-%. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и материала должна быть $+18 - 25^{\circ}\text{C}$ и относительная влажность воздуха 35 - 65 %.

Время высыхания	+23 °C / 50 % RH
- для шлифования и нанесения следующего слоя	2 ч
- для эксплуатации	7 сут
	При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.

Очистка

Теплая вода и RENSA BRUSH средство для очистки кистей.
Рабочие инструменты немедленно промыть после работы.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности

См. паспорт безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инструкции по уходу

Лакированная поверхность достигнет полного отверждения и готовность для чистки через 2 недели. Сильную обработку и очистку в это время следует избегать. Загрязненную поверхность можно очищать чуть влажной ветошью для уборки или шваброй с применением нейтральных моющих средств. Позднее для очень грязных поверхностей можно применять слабое щелочное универсальное моющее средство.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.