

HYDRO WAX

Poliuretanski premaz za parket in lesena tla

Enokomponentni poliuretanski premaz na vodni osnovi za parket in lesena tla. Približno 30% celotne vsebnosti ogljika je na biološki osnovi (na podlagi analize C14 po EN 16640). Sijaj: globoki mat.



HYDRO WAX se nanaša z valjčkom ali lopatico na parket ali lesena tla. Primeren je tako za javne kot privatne površine. Odlikuje ga izgled naravne površine, ki je mehansko odporna.

Produkt izpolnjuje mejne vrednosti kemičnih elementov in tako ustreza Standard o varnosti igrač EN 71-3:2019.



TEHNIČNI PODATKI

Certifikati, dovoljenja in klasifikacije	Razred M1, EN 71-3:2019, Finska zastava s ključem
Področje uporabe	tla iz desk, parketi
Suha snov	cca. 29 prostorninsko-%
Hlapne organske spojine (HOS)	EU HOS mejna vrednost (kat A/i): 140 g/l. HOS produkta: max. 140 g/l.
Praktična poraba	1 premaz z valjčkom: 8 - 10 m ² /l. 1 premaz z kovinsko lopatico: 10 - 12 m ² /l..
Barva	Brezbarven.
Sijaj (60°)	Polni mat
Razredčilo	Voda.
Gostota	cca. 1 g/ml
Shranjevanje	Shranjevanje: v neodprti embalaži lahko shranjujete 1 leto pri temperaturi nad +1 °C. Ne sme zmrzniti.
Velikost embalaže	Brezbarven: 5 l.

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine	Površina za barvanje mora biti popolnoma čista. Odstraniti je potrebno vso umazanijo, nečistoče in prah s površine.
Metode nanašanja	valjček, gladilka

Nanos	Neobdelane in obrušene površine: Pore zapolnite s parketnim kitom GAP. Površino obrusite z granulacijo P100-P120. Odstranite brusni prah. Obdelajte površino z tremi sloji HYDRO WAX vzdolž letnic. Vmesno brušenje z brusilnim papirjem P150 med drugim in tretjim slojem. Zagotovite enakomerno absorpcijo izdelka z vsakokratnim slojem.
	Predhodno lakiran parket in lesena tla: Tla temeljito očistite. Temeljito zbrusite z brusnim papirjem ali abrazivno mrežo granulacije 100–150. Odstranite brusni prah s sesalnikom in površino očistite s čisto vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. Prvi sloj nanesite z gladilko iz nerjavečega jekla in nato 2 sloja z valjčkom ali gladilko. V nejasnih situacijah izvedite predhodne teste, da zagotovite dober oprijem na površino. Opomba! Če so bila tla predhodno obdelana z oljem, uretanom ali alkidnim lakom, je potrebno pred lakiranjem tla obrusiti do golega lesa.
	Popravilo površine: Če želite obnoviti tla, obdelana z HYDRO WAX, najprej odstranite praske in poškodbe z brusnim papirjem P150. Nato na omejeno območje nanesite HYDRO WAX v smeri rasti lesa.
	Pred nanosom novega sloja se prepričajte, da se je prejšnji sloj popolnoma posušil. Vedno dobro premešajte izdelek pred uporabo.
	Nekatere vrste preprog (iz gume in/ali protizdrsnih materialov) lahko vsebujejo mehčala, ki lahko povzročijo trajne poškodbe površine laka in olja.

Pogoji za delo

Obdelovalna površina mora biti suha. Vlaga v lesu mora biti 7% ±2 %. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +18 °C – 25 °C in relativna zračna vlaga od 35-65% med aplikacijo in v času sušenja.

Čas sušenja	+23 °C / 50 % RH
- primeren za brušenje in ponovno barvanje	2 h
- primeren za uporabo	7 dneh
	Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih.

Čiščenje

Topla voda in RENZA BRUSH. Orodje operite takoj po uporabi.

ZDRAVJE IN ZAŠČITA

Varnostni in previdnostni ukrepi

Glej varnostni list.

DODATNE INFORMACIJE

Nega

Obdelana površina doseže končno trdoto in pralnost v 2 tednih. V tem obdobju se je treba izogibati grobemu in neprevidnemu ravnanju in pranju. Umazane površine lahko očistite z vlažno čistilno krpo ali krpo. Uporabite nevtralni detergent. Kasneje so lahko zelo umazane površine očiščene z rahlo alkalnim univerzalnim pralnim detergentom.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.