

HYDRO WAX

Polyuretanbeläggning

Vattenburen, polyuretanbaserad enkomponent ytbehandling för parkett- och trägolv. Ca. 30 % av produktens totala kolinnehållet är biobaserad (baserat på mätning av C14 enligt standard EN 16640).



Färgproduktgrupper 641 och 642 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glansgrupp 6 (FI), helmatt.

HYDRO WAX lämpar sig för roller- och spackelapplicering på parkett- och trägolv i boningsrum samt offentliga utrymmen. Ger en naturlig yta, som har god beständighet mot slitage. God beständighet mot UV-ljus, gulnar ej.

Produkten uppfyller krav av standarden om leksakers säkerhet EN 71-3:2019 för gränsvärden av överföringen av visa grundämnen.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	M1-klassificering, EN 71-3:2019, Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden	Plankgolv, Parkettgolv
Torrhalt	Ca 29 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Praktisk drygheit	En strykning med lackroller: 8 - 10 m ² /l. En strykning med stålspackel: 10 - 12 m ² /l.
Kulörer	Klar.
Glans (60°)	Helmatt
Förtunning	Vatten.
Densitet	Ca 1 g/ml
Lagring	Lagringsbeständighet: I öppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år. Förvaras frostfritt.
Förpackningsstorlek	Färglös: 5 l.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Träytan bör vara torr, väl slipad samt omsorgsfullt rengjord från damm och övriga orenheter.
Appliceringsmetod	Rulle, Spackel

Applicering

Obehandlade och renslipade ytor: Fyll springor med GAP Parkettkitt. Slipa spacklade ytan (korn 100-120) och avlägsna slipdammet innan ytbehandling. Applicera tre skikt HYDRO OIL längs med träets ådring. Mellanslipa ordentligt med korn 150 mellan andra och tredje appliceringen. Se till att varje skikt appliceras jämnt till ytan.

Tidigare lackade träparkett- och trägolv: Rengör golvet noggrant. Mellanslipa noga med sandpapper eller slipnät korn 120–150. Avlägsna slipdammet med dammsugare och med en ren, luddfri och fuktig trasa. Applicera ett skikt med en rostfri stålspackel och sedan 1–2 skikt med roller eller spackel. I osäkra fall, gör ett prov för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget.

OBS! Om golvet har behandlats tidigare med olja-, uretan- eller alkydbaserad lack måste golvet slipas till trärent före lackning.

Reparation av en yta: För att renovera ett golv som har behandlats med HYDRO WAX, åtgärda först repor och springor genom att slipa ytan varsamt med sandpapper korn 150. Applicera sedan HYDRO WAX på detta område längs med träets ådring.

Säkerställ att det föregående lackskiktet är helt torrt före applicering av ett nytt skikt. Skaka om produkten väl före användning.

Vissa gummityper som används i mattor och antiglidmaterial kan innehålla mjukgörare som kan orsaka permanenta skador på den lackade eller oljade ytan.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara 7 ± 2 vikt-%. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och lackens temperatur vara över $+18 - 25^{\circ}\text{C}$ och den relativa luftfuktigheten 35 - 65 %.

Torktid

$+23^{\circ}\text{C} / 50\% \text{ RH}$

- slip- och övermålningsbar

2 h

- brukstorr

7 d

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Rengöring

Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och

försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

YTTERLIGARE INFORMATION

Underhållsinstruktioner

Den lackerade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 2 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.