

HYDROPUR 2K 7590-10

Watergedragen 2K-deklak voor binnen en buiten

HYDROPUR 2K 7590 is een sneldrogende, watergedragen 2K-deklak voor hoogwaardige binnen- en buitentoepassing. De coating heeft een zeer goede weerbestendigheid en geeft extra bescherming aan het oppervlak.



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Kozijnen, Binnendeuren, Buitendeuren
Aanbevolen ondergrond	PVC (polyvinylchloride), Staal, Hout
Vaste stoffen	Ca. 38 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 65 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Theoretisch rendement	92 g/m ² ; 10,8 m ² /kg
Kleuren	Colourless.
Glans (60°)	10
Verharder	Comp. B: HYDROPUR 7515-99
Mengverhouding (A:B)	10:1 (gewicht)
Bruikbaarheidsduur, 23 °C	2 h
Soortelijk gewicht	Ca. 1,04 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren, afbijten
---------------------------------	---

Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE ADVIES					
Kunststoffen (PVC-profielen)					
	Product			Aangebrachte hoeveelheid	
Grondverf	HYDROPUR 2K COLOR 7515			100- 120 g/m²	
Opnieuw coaten	HYDROPUR 2K 7590			100-120 g/m²	
Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger.					
APPLICATIE					
	Viscositeit DIN 6 mm	Verdunning	Nozzle opening in mm	Druk in bar	Aantal spuitlagen
Bovenbeker pistool	25-30"	5-10%	1.4-1.8	2.5-3.5	1-2

Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.

Droogtijden

+23 °C / 65% RH

- stofdroog

na 60 minuten

- kleefvrij

na 2 uur

- overschilderbaar

na 24 uur

- drogen voor schuren

na 4 uur

- doordrogend

na 7 dagen

Reiniging

Reinig de materialen direct na gebruik. ACETON 8000-98

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en

voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Eerste hulp

We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.