

HYDROPUR 2K COLOR 7515-20

Vandfortyndbar, tokomponent dæklak til indendørs og udendørs brug

HYDROPUR 2K COLOR 7515-20 er en hurtigtørrende, vandfortyndbar 2-komponent dæklak. Belægningen er meget vejrbestandig. Produktet udmærker sig ved en høj elasticitet og god blokstyrke.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Vinduer, Invendige døre, Yderdøre
Anbefalet substrat	PVC, Stål, Træ
Tørstof	Ca. 47 vægt-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 39 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Teoretisk rækkeevne	100-200 g/m ² ; 6,6 m ² /kg
Farver	Fremstilles i alle RAL og NCS-S farver eller efter ønske.
Tonesystem	Largo, Teknocolour
Glans (60°)	Mat
Hærder	Komp. B: HYDROPUR 7515-99
Blandingsforhold (A:B)	10:1 volumendele
Pot life, 23 °C	1 h
Vægtfylde	ca. 1,21 g/ml
Opbevaring	Opbevaringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Alle underlag skal være helt rene, tørre og fri for fedt og olie. Fjernelse af maling: Slibning, afsyring
---------------	---

Påføringsmetode

Airless sprøjtning, Luftassisteret airless sprøjtning, Konventionel sprøjtning

Bemærk:

Ved hvid eller pastelfarvet lakering af meget slidte overflader anbefaler vi at overlakere med tokomponent, klar lak for at forbedre ringmodstanden (metalslid).

For at forlænge holdbarheden af belægningen anbefaler vi overlakering med HYDROPUR 2K 7590.

Mellem den sidste påføring af HYDROPUR 2K COLOR 7515 og overlakering med HYDROPUR 2K 7590 bør der ikke gå mere end 72 timer ved maks. +25°C. Ellers er en mellemslibning nødvendig.

Teknisk krav: Vedhæftningsstyrke i henhold til DIN EN ISO 2409; Gt 0

Påføring

Omrør eller ryst, evt. med maskine, flere minutter før brug.

VEJLEDNING					
Aluminium og galvaniserede underlag					
	Produkt			Påføringsmængde	
Grundning	FEYCOTECT AKTIVLACK 9000			80-100 g/m²	
Overlakering	HYDROPUR 2K COLOR 7515			100-120 g/m²	
Stål					
	Produkt			Påføringsmængde	
Grundning	ALPOTECT PHOSPHATGRUND 5100			80-100 g/m²	
Overlakering	HYDROPUR 2K COLOR 7515			100-120 g/m²	
Spånplader, MDF-plader og overflader af finetræ					
	Produkt			Påføringsmængde	
(Præ-)Grundning (Kanter og udfræsninger)	ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420			100-120 g/m²	
Grundning	ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090			1-2x 150-200 g/m²	
eller	HYDROFILL PREMIUM 6338			1-2x 150-200 g/m²	
Mellemslibning	Med korn 280-320				
Overlakering	HYDROPUR 2K COLOR 7515			100-120 g/m²	
Folieklædte spånplader					
	Produkt			Påføringsmængde	
Overlakering	HYDROPUR 2K COLOR 7515			100-120 g/m²	
Plast (PVC-profiler)					
	Produkt			Påføringsmængde	
Forbehandling	REINIGUNGSMITTEL 1530-98			Se venligst teknisk datablad VTM 2519.	
Overlakering	HYDROPUR 2K COLOR 7515			100-120 g/m²	
Overlakering (valgfri)	HYDROPUR 2K 7590			100-120 g/m²	
Gamle malinger					
	Produkt			Påføringsmængde	
Præslibning	Med korn 400-800				
Rengøring	REINIGUNGSMITTEL 1530-98			Se venligst teknisk datablad VTM 2519.	
Overlakering	HYDROPUR 2K COLOR 7515			100-120 g/m²	
Flere opbygningsvejledninger fås fra vores anvendelsestekniske afdeling.					
PÅFØRING					
	Viskositet	Fortynder	Dyse / mm	Tryk / bar	Lag
Sprøjtepistol med overliggende kop	30-40" DIN 4 mm	5-20 %	1,4-1,8	1.0-2.0	1-2
Airless (airmix) sprøjtepåføring	40-60" DIN 6 mm	0-10%	0,15-0,23	Material 60-80	1-2

Påføringsforhold

Optimal omgivelses- og produkttemperatur: 15-25°C. Må ikke forarbejdes under +10°C.

Tørretid**- støvtør**

+23°C / 65% RH
efter 60 minutter

- klæbefri

efter 90 minutter

- overmalbar

efter 3 timer

- slibetør

efter 3 timer

- gennemtør

efter 24 timer

Rengøring

Udstyret rengøres straks efter anvendelse. Vand, ACETON 8000-98.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger

Se sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp

Vi anbefaler at bære personligt beskyttelsestøj, selv i tilfælde hvor der ikke er lokale regler i kraft.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.