

# HYDROPUR MERO 2595-02

## Vodou ředitelný dvousložkový lak pro interiéry

HYDROPUR MERO 2595 je vodou ředitelný dvousložkový lak s vysokou odolností proti poškrábání a přirozeným vzhledem dřeva. Lak nežloutne a je odolný vůči světlu.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Použití</b>                      | Nábytek                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pevné látky</b>                  | Cca 24 % hmotnosti                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Těkavé organické látky (VOC)</b> | Cca 40 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list. |
| <b>Teoretická spotřeba</b>          | 80-100 g/m <sup>2</sup> ; 11 m <sup>2</sup> /kg                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odstíny</b>                      | Bezbarvý.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tónovací systém</b>              | Largo                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lesk (60°)</b>                   | 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tvrdidlo</b>                     | Složka B: MOTIVO 3959-99 nebo PUR 4545-99                                                                                                                                                                                          |
| <b>Poměr míchání (A:B)</b>          | 10:1 objemová                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Doba zpracovatelnosti, 23 °C</b> | 3 h                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hustota</b>                      | Cca 1 g/ml                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Skladování</b>                   | Skladovací teplota je +5 °C - +30 °C. Skladujte v důkladně utěsněné nádobě.                                                                                                                                                        |

### NÁVOD K POUŽITÍ

|                         |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příprava povrchu</b> | Každý podklad musí být důkladně očištěný, suchý a zbavený mastnoty a oleje. Odstranění nátěru: broušením nebo chemickým způsobem.                                                                        |
| <b>Způsob aplikace</b>  | Konvenční stříkání, Vysokotlaké stříkání bez přídavného vzduchu, Vysokotlaké stříkání s přídavným vzduchem<br>Pro strukturované nebo pórovité povrchy doporučujeme konzultaci s technickým specialistou. |

Lak není určen pro napařované dřevo.

Přílnavost splňuje požadavky normy DIN EN ISO 2409, stupeň Gt 0.

## Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte – v případě potřeby i strojově.

| DOPORUČENÍ PRO APLIKACI                                                                |                                      |        |             |                                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| Vzhled neupraveného (neošetřeného) dřeva                                               |                                      |        |             |                                   |                        |
|                                                                                        | Produkt                              |        |             | Množství nanášeného materiálu     |                        |
| Přebroušení                                                                            | Se zvýrazněnou kresbou dřeva 150-180 |        |             |                                   |                        |
| Základní nátěr                                                                         | HYDROPUR MERO 2595                   |        |             | 80-100g/m²                        |                        |
| Mezibroušení                                                                           | Se zvýrazněnou kresbou dřeva 280-320 |        |             |                                   |                        |
| Aplikace další vrstvy                                                                  | HYDROPUR MERO 2595                   |        |             | 80-100g/m²                        |                        |
| Zvýrazňuje přirozenou strukturu neošetřeného dřeva                                     |                                      |        |             |                                   |                        |
|                                                                                        | Produkt                              |        |             | Množství nanášeného materiálu     |                        |
| Přebroušení                                                                            | Se zvýrazněnou kresbou dřeva 150-180 |        |             |                                   |                        |
| Základní nátěr                                                                         | MOTIVO ENDURO 2590                   |        |             | 100-120 g/m²                      |                        |
| nebo                                                                                   | MOTIVO KLARLACK 2580                 |        |             | 100-120 g/m²                      |                        |
| Mezibroušení                                                                           | Se zvýrazněnou kresbou dřeva 240-320 |        |             |                                   |                        |
| Aplikace další vrstvy                                                                  | HYDROPUR MERO 2595                   |        |             | 80-100 g/m²                       |                        |
| Zesvětlení neošetřeného dřeva                                                          |                                      |        |             |                                   |                        |
|                                                                                        | Produkt                              |        |             | Množství nanášeného materiálu     |                        |
| Přebroušení                                                                            | Se zvýrazněnou kresbou dřeva 150-180 |        |             |                                   |                        |
| Základní nátěr                                                                         | MOTIVO CHIARO 2583                   |        |             | 100-120 g/m²                      |                        |
| Mezibroušení                                                                           | Se zvýrazněnou kresbou dřeva 240-320 |        |             |                                   |                        |
|                                                                                        | HYDROPUR MERO 2595                   |        |             | 80-100 g/m²                       |                        |
| Pro doporučení ohledně údržby a další aplikace kontaktujte našeho obchodního zástupce. |                                      |        |             |                                   |                        |
| APLIKACE                                                                               |                                      |        |             |                                   |                        |
|                                                                                        | Viskozita                            | Ředění | Tryska v mm | Tlak v barech                     | Počet nástřiků / cyklů |
| Stříkací pistole s horní nádobkou (na gravitaci)                                       | Viskozita při aplikaci               | 5-20%  | 1,8-2,0     | 2-3                               | 1-2                    |
| Stříkací pistole s dolní nádobkou (sací systém)                                        | Viskozita při aplikaci               |        | 1,8-2,0     | 2-3                               | 1-2                    |
| Aplikace bezvzduchovým Airless / kombinovaným Airmix stříkáním                         | Viskozita při aplikaci               | 0-5%   | 0,23-0,28   | Materiál 60-80                    | 1-2                    |
|                                                                                        |                                      |        |             | Tlak atomizačního vzduchu 1,0-1,5 |                        |

## Podmínky aplikace

Doporučená teplota okolí a produktu: +15 až +25 °C. Neaplikujte při teplotách pod +10 °.

## Doba schnutí

+23 °C / 65% RH

### - proti prachu

po 60 minutách

### - suché na dotek

po 2 hodinách

### - suché pro broušení

po 4 hodinách

### - zcela suché

po 3 dnech

## Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte. Voda, ACETON 8000-98.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpečnostní a preventivní opatření</b> | Viz bezpečnostní list.                                                                             |
| <b>První pomoc</b>                         | Doporučujeme použití osobních ochranných pomůcek i v případech, kdy to místní předpisy nevyžadují. |

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.