

HYDROPUR MERO 2595-02

Watergedragen 2K-deklak voor binnenruimtes

HYDROPUR MERO 2595 is een waterverdunbare, krasvaste 2K-deklak met ruwhouteffect. Het product is lichtecht en vergeeld niet.



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Meubelen
Vaste stoffen	Ca. 24 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 40 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Theoretisch rendement	80-100 g/m ² ; 11 m ² /kg
Kleuren	Colourless.
Kleursysteem	Largo
Glans (60°)	2
Verharder	Comp. B: MOTIVO 3959-99 of PUR 4545-99
Mengverhouding (A:B)	10:1 (volume)
Bruikbaarheidsduur, 23 °C	3 h
Soortelijk gewicht	Ca. 1 g/ml
Opslag	De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Iedere ondergrond moet in beginsel goed gereinigd, schoon, droog, vet- en olievrij zijn. Verwijderen van de laag: afschuren, afbijten
Applicatiemethode	Conventioneel spuiten, Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten Bij houtsoorten met grove poriën of een grove structuur adviseren wij te overleggen met een toepassingstechnicus. Niet geschikt voor gestoomd hout. Technische vereisten: Hechtsterkte volgens DIN EN ISO 2409; Gt 0

Verwerking

Product vóór ieder gebruik meerdere minuten goed, evt. machinaal, doorroeren of schudden.

APPLICATIE ADVIES					
Uiterlijk van onbehandeld hout					
	Product			Aangebrachte hoeveelheid	
Voorschuren	Met korrel 150-180				
Grondverf	HYDROPUR MERO 2595			80-100g/m²	
Tussenschuren	Met korrel 280-320				
Opnieuw coaten	HYDROPUR MERO 2595			80-100g/m²	
Versterkt de natuurlijke structuur van onbehandeld hout					
	Product			Aangebrachte hoeveelheid	
Voorschuren	Met korrel 150-180				
Grondverf	MOTIVO ENDURO 2590			100-120 g/m²	
of	MOTIVO KLARLACK 2580			100-120 g/m²	
Tussenschuren	Met korrel 240-320				
Opnieuw coaten	HYDROPUR MERO 2595			80-100 g/m²	
Oplichten van het onbehandelde hout					
	Product			Aangebrachte hoeveelheid	
Voorschuren	Met korrel 150-180				
Grondverf	MOTIVO CHIARO 2583			100-120 g/m²	
Tussenschuren	Met korrel 240-320				
	HYDROPUR MERO 2595			80-100 g/m²	
Voor meer applicatie voorstellen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger.					
APPLICATIE					
	Viscositeit	Verdunning	Nozzle opening in mm	Druk in bar	Aantal spuitlagen
Bovenbeker pistool	Viscositeit bij levering	5-20%	1.8-2.0	2-3	1-2
Onderbeker pistool	Viscositeit bij levering		1.8-2.0	2-3	1-2
Airless / Airmix-spuitapplicatie	Viscositeit bij levering	0-5%	0.23-0.28	Materiaal 60-80	1-2
				Vernevelings luchtdruk 1.0-1.5	

Verwerkingsvoorwaarden

Optimale omgevings- en producttemperatuur: 15-25 °C. Niet onder +10 °C verwerken.

Droogtijden

- stofdroog

+23 °C / 65% RH

na 60 minuten

- kleefvrij

na 2 uur

- drogen voor schuren

na 4 uur

- doordrogend

na 3 dagen

Reiniging

Reinig de materialen direct na gebruik. Water, ACETON 8000-98.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en

voorzorgsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

Eerste hulp

We raden aan persoonlijke beschermende kleding te dragen, zelfs als er geen plaatselijke voorschriften van kracht zijn.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.