

**GAMINIO TIPAS**

„HELO YACHT“ lakas jachtoms yra sparčiai džiūstantis uretano / alkido pagrindo lakas, pasižymintis dideliu atsparumu. Paviršius: visiškai blizgus.

**NAUDOJIMAS  
SPECIALIOSIOS  
SAVYBĖS**

„HELO YACHT“ yra ypač atsparus atmosferos veiksnių ir vandens poveikiui. Lako plėvelė gerai išlaiko blizgesį ir netrūkinėja bei nesuyra. Lako yra UV sugėriklio, todėl gaunama danga labai mažai geltonuoja. Lakas negeltonuoja net veikiant sūriam vandeniui. Jis apsaugo medienos dirbinius nuo papildėjimo ir trūkinėjimo.

Lakas sudaro kietą ir tuo pat metu elastingą plėvelę, kuri yra atspari šveitimui ir smūgiams. Jos neapgadins plovikliai, tepalas ar alyva. Naudojimo pavyzdžiai: jachtos, baldai ir kiti medienos dirbiniai, kai reikalinga patvari lako danga.

**TECHNINIAI DUOMENYS****Nelakiosios dalelės**

Apie 44 % tūrio

**Lakieji organiniai junginiai  
(LOJ)**

ES LOJ ribinė vertė (kat. A / i): 500 g/l. Gaminio LOJ daug. 500 g/l.

**Praktinės sąnaudos**

10-14 m<sup>2</sup>/l

**Tankis**

apyt. 0,9 g/ml

**Džiuvimo laikas esant +23 °C /  
50 % RH**

- nelimpa dulcės

po 1 val.

- sausa palietus

po 6 val.

- galima dengti kitą sluoksnį

po 16 val.

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

**Skiediklis, nuvalymas**

„TEKNOSOLV 1621“ (ligroino tirpiklis)

**Paviršius**

Visiškai blizgus

**Spalvos**

Skaidrus

**Pakuotės**

**Skaidrus:** 1 L, 3 L

(skiriasi atsižvelgiant į šalį)

**SAUGOS ŽENKLAI**

Žr. saugos duomenų lapą.

**PASTABA!** Kadangi gali užsiliepsnoti, gaminio likučiai, purškiami dažai ir užterštos audinio skiautės bei pan. turi būti laikomi ugniai atspariuose ir sandariuose induose. Taip pat rekomenduojama panardinti į vandenį.

---

**NAUDOJIMO  
NURODYMAI**  
**Paviršiaus  
paruošimas**

Nuvalykite nešvarumus nuo paviršių. Nuplaukite lakuotus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu. Pašiauškite senus, sveikus lakuotus paviršius. Jei sena lako danga yra trupanti ar atsisluoksniuoja, ją reikia pašalinti gramdant ar naudojant dažų nuėmiklį. Taip pat galima atsargiai nudeginti.

Po to paviršius yra pašiaušiamas.

Objektus, kuriuos gali veikti drėgmė, prieš lakuojant reikia gruntuoti skaidria „WOODEX BASE“ gruntavimo alyva. Vėl pašiauškite paviršių prieš lakuodami ir nuvalykite dulkes.

**Naudojimas**

Prieš naudodami kruopščiai išmaišykite laką iki pat indo dugno.

Norėdami gruntuoti, praskieskite laką įpildami apie 20 % „TEKNOSOLV 1621“. Šiek tiek pašiauškite ir nuvalykite dulkes prieš dengdami viršutinę dangą.

Denkite viršutinę dangą neskiestu „HELO YACHT“ laku jachtoms. Tepkite nuo dviejų iki keturių lako dangų. Šiek tiek pašiauškite ir nuvalykite dulkes tarp visų lako sluoksnių.

Tepkite laką plačiu lako teptuku.

**Sąlygos**

Lakuojamas paviršius turi būti sausas.

Lakavimo ir džiuvimo metu aplinkos oro temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti daugiau nei +5 °C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80 %.

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

Reikia laikyti sandariai uždarius ir vėsioje vietoje.

---

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės kontrolės standartus. Bendrovė nepriima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---