

INFRALIT PUR 8457-00

Poudre polyuréthane anti-graffitis

INFRALIT PUR 8457-00 est un revêtement de poudre de polyuréthane. À des températures élevées, la poudre fond, durcit et forme le film de peinture final.



Convient à un usage sur les structures en métal et en aluminium, sur des objets exigeant de bonnes propriétés face aux intempéries et une résistance spéciale aux produits chimiques et au lavage, p. ex. les pompes à essence.

La poudre anti-graffiti présente une meilleure résistance aux produits chimiques, aux huiles et à l'essence que les poudres traditionnelles en polyester et en polyuréthane.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Domaines d'application	Constructions en acier, Matériel de transport, Machines
Support recommandé	Aluminium, Acier, Zinc
Liant	Polyuréthane
Matières solides	100%
Taux de propagation	10 à 15 m ² /kg suivant l'épaisseur du film.
Couche de film	L'épaisseur du film recommandée est de 60 - 100 µm. L'épaisseur du film optimale doit être définie au cas par cas par des applications de test. Dans certains cas, l'épaisseur du film peut être supérieure à la valeur maximale mentionnée précédemment.
Gamme de couleurs	Disponible en teintes correspondant aux cartes de teintes RAL, NCS S ou autre.
Brillance (60°)	Mat
Densité	Env. 1,6 kg/dm ³ suivant la teinte.
Stockage	La durée du stockage est au minimum de 18 mois au sec et au frais lorsque la température pendant le stockage et le transport est au max. de +25 °C. Faire particulièrement attention lors des saisons chaudes. Éviter d'entreposer le produit à proximité de sources de chaleur ou de chauffages dans les camions et les entrepôts. Ne pas entreposer les produits en plein soleil. La date d'expiration recommandée du revêtement de poudre qui a été stocké selon les instructions est indiquée sur l'étiquette du colis.
Conditionnement	15 kg ou 20 kg selon la densité de la poudre.

Propriétés anti-graffitis

Type	Détergent
Marqueur permanent	Décapant pour graffitis*, alcool dénaturé, isopropanol, acétone
Peinture à pulvériser**	Décapant pour graffitis*, alcool dénaturé, isopropanol, acétone
* Des décapants pour graffitis du commerce ont été utilisés dans les tests, mais la pertinence de chaque décapant pour graffitis/autres détergents doit être testée avant une utilisation effective.	
** Peinture alkyde	

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface

SURFACES EN ACIER : Éliminer la graisse et la saleté. Après ce nettoyage par décapage jusqu'à une qualité Sa 2½ (ISO 8501-1) et/ou un prétraitement chimique adapté.

SURFACES EN ALUMINIUM : Éliminer la graisse et la saleté. Après cette chromatisation ou alternativement un prétraitement chimique adapté.

Méthode d'application

Pistolet tribo-électrique, Pistolet corona-électrostatique

Temps de séchage

15 min/200°C (température du substrat)

Le temps de durcissement indique le laps de temps nécessaire pour le durcissement de la peinture.

Les paramètres de durcissement et le type de four peuvent affecter la teinte et le brillant de la peinture.

La température du revêtement de poudre doit atteindre la température à l'intérieur de l'atelier de peinture avant que le paquet ne soit ouvert. Les propriétés d'application, peuvent être détériorées, si la température de la poudre est inférieure à cette température.

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution

Voir la Fiche de Données de Sécurité.

La poudre elle-même n'est pas inflammable, mais elle peut former avec l'air un mélange explosif qui s'enflamme en présence d'une énergie d'allumage adéquate. La limite d'explosion inférieure des peintures en poudre typiques se situe entre 20 g/m³ et 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). La ventilation de la cabine de pulvérisation doit être ajustée de sorte que la concentration de poudre dans l'air soit inférieure à 50 % de la valeur limite explosive inférieure. La poudre déposée sur la pièce à travailler n'est pas prise en compte pour le calcul de la concentration de poudre dans la cabine de peinture. Afin d'éviter que de la poudre ne se diffuse depuis la cabine vers les espaces de travail adjacents, la vitesse d'extraction l'air ne doit pas être inférieure à 0,5 m/s. Les peintres au pistolet doivent porter un masque antipoussière et des gants protecteurs. Toute projection de poudre sur la peau doit être lavée à l'eau et au savon.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Informations supplémentaires

Résistance aux produits chimiques	
Testé selon la méthode à la tache selon ISO 2812-4:2007, temps d'exposition 8 h / +23 °C.	
Isopropanol	Pas de modification
Huile de moteur	Pas de modification
Solution 10 % HCl	Pas de modification
Solution 10 % NaOH	Pas de modification

PROPRIÉTÉS DU FILM

Valeurs typiques

Substrat en acier profilé à froid de 0,8 mm d'épaisseur, étuvage 15 min à +200 °C, épaisseur de film 60 - 70 µm. Test 1 heure après l'étuvage :

Bend test (Conical mandrel) SFS ISO 6860, mm	OK
Cross-cut test ISO 2409	GT0
Cupping ISO 1520, mm	6.0
Impact resistance, ISO 6272-2, direct, kgcm	40.0
Impact resistance, ISO 6272-2, reverse, kgcm	40.0
Pencil Hardness ISO 15184	H

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.