

KIRJO AQUA 20

Pusiau matiniai skardinių stogų ir fasadų dažai

Vandeniniai akrilato pagrindo dažai su korozijos inhibitoriumi, skirti lakštinio plieno paviršiams. Blizgumas: pusiau matiniai.



Skirta naujiems nedažytiems cinkuotiems/galvanizuotiems lakštinio plieno paviršiams dažyti ir anksčiau alkidiniais arba akrilinėmis dažais dažytų lakštinio plieno paviršių priežiūriniam dažymui. KIRJO AQUA 20 galima tepti plieno lakštus iškart po to, kai baigiamas montavimas.

KIRJO AQUA 20 taip pat gali būti naudojamas pramoniniu būdu dažyto lakštinio plieno vertikalių ir horizontalių paviršių priežiūriniam dažymui: poliuretano, PURAL, PUREX, akrilo ir PVC-plastizolio dangomis.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	Suomijos Mėlynoji vėliava
Taikymo sritys	Lauko siena, Stogas
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 38 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /i): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l.
Praktinė dažų išeiga	7-8 m²/l, apyt. 40 µm sausa plėvelė, dengta vieną kartą teptuku
Spalvų gama	1 ir 3 baziniai dažai, kuriuos galima tonuoti siekiant išgauti atspalvius pateiktus eksterjero spalvų kortelėje. Standartinės spalvos: T2504 grafito pilka, T2509 raudona, T2514 ruda, T2515 juoda.
Tonavimo sistema	Teknomix
Blizgumas (60°)	Pusiau matinis
Skiediklis	Vanduo.
Tankis	Apie 1,2 g/ml
Sandėliavimas	Neužšaldyti.
Pakuotės dydis	Bazės 1 ir 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l. T2504, T2509, T2514: 10 l, 20 l.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

CINKUOTI LAKŠTINĖS GELEŽIES STOGAI IR KITI NEDAŽYTI CINKUOTI PAVIRŠIAI:
KIRJO AQUA 20 galima tepti ant naujo skarda dengto stogo, kai tik stogas baigiamas statyti. Tai yra privalumas, ypač miesto sąlygomis, nes nedažyti skardos lakštai prieš dažymą nesusitępa. Prieš dažydami plaukite galvanizuotus paviršius „RENSA STEEL“ plovikliu galvanizuotiems paviršiams, vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis, o taip pat kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. **PASTABA!** Valiklis negali nudžiūti ant ketinamo dažyti paviršiaus. Nuvalykite galinčias būti rūdis, pvz., vieliniu šepetiu.

STOGŲ DANGOS: Pašalinkite nutrupėjusius ir prastai prikibusius senus dažus, o taip pat ir rūdis juos nugramdydami vieliniu šepetiu ar šlifuoekliu. Jei visa danga yra arba manoma, kad yra prastai sukibusi (pvz., daugelyje vietų dažai trupa), dažai valomi mechaniškai ar dažų nuėmikliu. Bituminis lakas ir derva turi būti visiškai pašalinti prieš dažant „KIRJO AQUA 20“. Paviršius nuplaunamas „RENSA ROOF“ stogo plovimo priemone (sikiesti santykiu 1 dalis ploviklio ir 3 dalys vandens) ir nuplaunamas švariu vandeniu. **PASTABA!** Valiklis negali nudžiūti ant ketinamo dažyti paviršiaus.

VERTIKALŲS PAVIRŠIAI / SIENOS: pramoniniu būdu dengtas lakštinis plienas – poliuretano, „PURAL“, „PUREX“, akrilo ir „PVC-Plastisol“ dangos: prieš dažant reikia nustatyti senos dangos tipą, o taip pat, ar remontiniam dažymui tinka naudoti „KIRJO AQUA 20“. Jei kyla abejonių dėl tinkamumo ir sukibimo, reikia atlikti bandomąjį dažymą. Reikia atidžiai įvertinti pramoninės dangos būklę ir jos sukibimą su lakštiniu plienu. Jei sena danga labai apgadinta, paveikta atmosferos veiksnių / išblukusi, sutrūkinėjusi, arba nusilupę dideli plotai, ją reikia visiškai pašalinti prieš dažant „KIRJO AQUA 20“. Atliekant remontinį dažymą, nebus sustabdytas senos, prastai sukibusios dangos atsisluoksniavimas. TPaviršius nuplaunamas plovikliu Rensa ROOF skirtu stogam valyti (praskiestu santykiu: 1 dalis ploviklio prie 3 dalių vandens) ir nuplaunamas švariu vandeniu. **DĖMESIO!** Valymo priemonė neturi išdžiūti ant dažomo paviršiaus.

Gruntavimas

Tepkite „KIRJO AQUA 20“ tiesiogiai ant švarių cinkuotų ir galvanizuotų paviršių, o taip pat kruopščiai nuvalytų senų paviršių, kurie buvo dažyti alkidiniais ar akriliniiais dažais. Nedažyti plieniniai paviršiai, nuo kurių nuvalytos rūdys, gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais.

Stogo ir horizontalių paviršių, plieno lakštų padengtų – poliuretano, poliesterio, PURAL, PUREX, akrilo ir PVC-plastizolio dangomis: KIRJO AQUA dažais, skirtais skardiniams stogams, gruntuoti pagal TDS instrukcijas, o viršutinę dangą dengti KIRJO AQUA 20.

Vertikalūs ir sienų paviršiai, plieno lakštai padengti – poliuretano, PURAL, PUREX, akrilo ir PVC-plastizolio dangomis: Gruntavimas ir viršutinė danga su KIRJO AQUA 20.

Dengimo būdas

Beoris purškimas, teptuku

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite.

NAUJI NEDAŽYTI PAVIRŠIAI: Tepkite teptuku ar purškite beoriu purkštuvu. Kai tepate teptuku, denkite du sluoksnius, kad sausos plėvelės storis būtų 2 x 40 µm. Kai purškiate, bendras plėvelės storis 80 µm (drėgna plėvelė apyt. 210 µm) turi būti dengiamas vienu kartu. Rekomenduojamas purkštukas beoriam purkštuvui yra 0,015-0,019 col.

REMONTINIS DAŽYMAS: Nuvalytų, apgadintų sričių nedengti, nesurūdiję lakštinio plieno paviršiai dažomi su „KIRJO AQUA 20“. Labai surūdiję, nuvalyti plieniniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais. Tuomet paviršius dažomas „KIRJO AQUA 20“ iki kol sausos plėvelės storis bus 40 µm. Paviršius turi būti sausas. Dengimo ir džiūvimo laikotarpiu (taip pat atkreipkite dėmesį į nakties temperatūrą po dengimo) aplinkos oro, paviršiaus ir produkto temperatūra turi būti aukštesnė nei +10 °C, o santykinė oro drėgmė – mažesnė kaip 80 %. Jei dažomo paviršiaus temperatūra viršija +40 °C, bus prastesnės dažų dengimo ir sukibimo savybės.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Dengimo ir džiūvimo laikotarpiu (taip pat atkreipkite dėmesį į nakties temperatūrą po dengimo) aplinkos oro, paviršiaus ir produkto temperatūra turi būti aukštesnė nei +10 °C, o santykinė oro drėgmė – mažesnė kaip 80 %. Jei dažomo paviršiaus temperatūra viršija +40 °C, bus prastesnės dažų dengimo ir sukibimo savybės.

Skiedimas

Kai reikia, skieskite dažus vandeniu 5-15 % tūrio.

Džiūvimo trukmė

+23 °C / 50% RH

- be dulkių

1 h

- perdažymas

8 h

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Valymas

Šiltu vandeniu ir RENZA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėmis naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.