

KIRJO AQUA

Dažai lakštinio plieno stogams

Vandens ir akrilo pagrindo dažai su antikoroziniais pigmentais lakštinio plieno stogams. Paviršius: matinis



Naudojimas: Skirtas dengti naujus nedažytus cinkuotus/galvanizuotus lakštinio plieno paviršius. KIRJO AQUA galima tepti ant naujo plieno lakštais dengto stogo, kai tik stogas baigiamas statyti. Taip pat tinka anksčiau alkidiniais arba akrilinėmis dažais dažytiems skardiniams stogams dažyti.

„KIRJO AQUA“ taip pat galima naudoti pramoniniu būdu dengto lakštinio plieno remontiniam dažymui, kuris dengtas poliuretano, „PURAL“, „PUREX“, poliesterio, akriline ir „PVC-Plastisol“ dangomis. Kitokių dangų remontinis dažymas atliekamas vadovaujantis plieno gamintojo instrukcijomis.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pažymėjimai, patvirtinimai ir klasifikacija	Suomijos Mėlynoji vėliava
Taikymo sritys	Stogas
Rekomenduojamas paviršius	Geležies lakštai, Metalas, PVC (polivinilchloridas), Cinkas
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 38 pagal tūrį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	ES LOJ ribinė vertė (kat. A /i): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l.
Praktinė dažų išeiga	7-8 m ² /l, apyt. 40 µm sausa plėvelė, dengta vieną kartą teptuku
Spalvų gama	1 ir 3 baziniai dažai, kuriuos galima tonuoti siekiant išgauti atspalvius pateiktus eksterjero spalvų kortelėje. Standartinės spalvos: T2504 grafito pilka, T2509 raudona, T2514 ruda, T2515 juoda. (standartinės spalvos iš asortimento: T2511 tamsiai raudona)
Tonavimo sistema	Teknomix
Blizgumas (60°)	Matinis
Skiediklis	Vanduo.
Tankis	Apie 1,2 g/ml
Sandėliavimas	Neužšaldyti.
Pakuotės dydis	Bazės 1 ir 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2504; T2509; T2514; T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

CINKUOTI LAKŠTINĖS GELEŽIES STOGAI IR KITI NEDAŽYTI CINKUOTI PAVIRŠIAI: KIRJO AQUA galima tepti ant naujo skarda dengto stogo, kai tik stogas baigiamas statyti. Tai yra privalumas, ypač miesto sąlygomis, nes nedažyti skardos lakštai prieš dažymą nesusitępa. Prieš dažydami plaukite galvanizuotus paviršius „RENSA STEEL“ plovikliu galvanizuotiems paviršiams, vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis, o taip pat kruopščiai nuplaukite švriu vandeniu. PASTABA! Valiklis negali nudžiūti ant ketinamo dažyti paviršiaus. Nuvalykite galinčias būti rūdis, pvz., vieliniu šepčiu.

REMONTINIS DAŽYMAS: Pašalinkite nutrupėjusius ir prastai prikibusius senus dažus, o taip pat ir rūdis juos nugramdydami vieliniu šepčiu ar šlifluokliu. Jei visa danga yra arba manoma, kad yra prastai sukibusi (pvz., daugelyje vietų dažai trupa), dažai valomi mechaniškai ar dažų nuėmikliu. Bituminis lakas ir derva turi būti visiškai pašalinti prieš dažant „KIRJO AQUA“. Paviršius nuplaunamas „RENSA ROOF“ stogo plovimo priemone (skiesti santykiu 1 dalis ploviklio ir 3 dalys vandens) ir nuplaunamas švriu vandeniu. PASTABA! Valiklis negali nudžiūti ant ketinamo dažyti paviršiaus.

REMONTINIS DAŽYMAS, pramoniniu būdu dengtas lakštinis plienas – poliuretano, „PURAL“, „PUREX“, poliesterio, akrilo ir „PVC-Plastisol“ dangos: prieš dažant reikia nustatyti senos dangos tipą, o taip pat, ar remontiniam dažymui tinka naudoti „KIRJO AQUA“. Kitokių pramoninių dangų (pvz., PVDF) remontinis dažymas atliekamas vadovaujantis plieno gamintojo instrukcijomis. Jei kyla abejonių dėl tinkamumo ir sukibimo, reikia atlikti bandomąjį dažymą. Reikia atidžiai įvertinti pramoninės dangos būklę ir jos sukibimą su lakštiniu plienu. Jei sena danga labai apgadinta, paveikta atmosferos veiksnių / išblukusi, sutrūkinėjusi, arba nusilupę dideli plotai, ją reikia visiškai pašalinti prieš dažant „KIRJO AQUA“. Atliekant remontinį dažymą, nebus sustabdytas senos, prastai sukibusios dangos atsisluoksniavimas.

Gruntavimas

Tepkite „KIRJO AQUA“ tiesiogiai ant švrių cinkuotų ir galvanizuotų paviršių, o taip pat kruopščiai nuvalytų senų paviršių, kurie buvo dažyti alkiniais ar akriliais dažais ar dengti pramoninėmis dangomis. Nedažyti plieniniai paviršiai, nuo kurių nuvalytos rūdys, gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais.

Dengimo būdas

teptuku, Beoris purškimas

Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Kai reikia, skieskite dažus vandeniu 5-15 % tūrio.

NAUJI NEDAŽYTI PAVIRŠIAI: Tepkite teptuku (vadinamuoju stogų teptuku) ar purškite beoriu purkštuvu. Kai tepate teptuku, denkite du sluoksnius, kad sausos plėvelės storis būtų 2 x 40 µm. Kai purškiate, bendras plėvelės storis 80 µm (drėgna plėvelė apyt. 210 µm) turi būti dengiamas vienu kartu. Rekomenduojamas purkštukas beoriam purkštuvui yra 0,015-0,019 col.

REMONTINIS DAŽYMAS: Nuvalytų, apgadintų sričių nedengti, nesurūdiję lakštinio plieno paviršiai dažomi su „KIRJO AQUA“. Labai surūdiję, nuvalyti plieniniai paviršiai gruntuojami „FERREX AQUA“ antikoroziniais dažais. Tuomet visas stogas dažomas „KIRJO AQUA“ iki sausos plėvelės storis bus 40 µm. Du sluoksnius rekomenduojama dengti tik tuo atveju, jei keičiama stogo spalva.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Dengimo ir džiūvimo laikotarpiai (taip pat atkreipkite dėmesį į nakties temperatūrą po dengimo) aplinkos oro, paviršiaus ir produkto temperatūra turi būti aukštesnė nei +10 °C, o santykinė oro drėgmė - mažesnė kaip 80 %. Jei dažomo paviršiaus temperatūra viršija +40 °C, bus prastesnės dažų dengimo ir sukibimo savybės. Paviršiaus temperatūra neturi viršyti +40 °C, nes gaminyje esantis vanduo per greitai išgaruos, dažų plėvelėje gali susiformuoti poros, bus prastesnis sukibimas arba gali atsirasti burbuliukai.

Džiūvimo trukmė

+23 °C / 50% RH

- be dulkių

1 h

- perdažymas

8 h

Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui.

Valymas

Šiltu vandeniu ir RENZA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.