MATTÖL 1410-15

Huile d'imprégnation à solvants, de grande qualité, pour les supports en bois, en intérieur.

MATTÖL 1410 & MATTÖL BUNT 1409 sont des huiles d'imprégnation matées, liquides, à base de matières premières naturelles. Le produit se distingue par une bonne résistance mécanique.

Parquet : Pour le traitement de surface de sols en bois, d'escaliers et de sols en liège.
Menuiserie : Pour le traitement de surface de portes en bois, tables, chaises et escaliers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Certificats, agréments et classification	Étiquette environnementale suisse UE II, classe F, EN 71-3
Domaines d'application	Meubles, Planchers
Support recommandé	Liège, Bois
Matières solides	Env. 36% du poids
Rendement superficiel théorique	75 g/m²; 13,3 m²/kg
Gamme de couleurs	Incolore. Blanc. Noire. Certaines couleurs sont livrées en stock. Peut être ajusté individuellement pour les clients après accord.
Système de teintage	Largo
Brillance (60°)	15
Durcisseur	L'ajout de 10% d'UNIPUR 279/1910-99 HÄRTER permet d'obtenir une augmentation des résistances mécaniques et chimiques. En cas de teintes colorées (également noir et blanc), l'ajout du durcisseur UNIPUR 279/1910-99 HÄRTER est obligatoire. Il renforce la fixation des agents de teinture.
Taux de mélange (A:B)	10:1 par volume
Durée de vie en pot, 23 °C	4 h
Densité	Env. 0,85 g/ml
Stockage	La température de stockage se situe +5 °C - +30 °C.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation de la surface	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile. Suppression de l'enduit: ponçage

Méthode d'application

Chiffon, Smooth roller

Risque:

Les patins et chiffons imprégnés d'huile sont auto-inflammables dans certaines conditions et doivent de ce fait être conservés dans un seau métallique fermé jusqu'à leur mise au rebut.

Application

Bien remuer ou agiter le produit pendant plusieurs minutes avant chaque emploi, si nécessaire à la machine.

CONSEILS D'APPLICATION		
Support bois brut - parquet		
	Produit	Quantité appliquée
Couche de fond	MATTÖL 1410	selon le type de bois 60-70 g/m²
	Appliquer dans le sens de la longueur et des fibres, laisser pénétrer brièvement et appliquer sur la peau à l'état mouillé, masser avec un pad beige.	
Revernissage	MATTÖL 1410	selon le type de bois 30-40 g/m²
	Appliquer dans le sens de la longueur et des fibres, laisser pénétrer brièvement et appliquer sur la peau à l'état mouillé, masser avec un pad beige.	
Support bois - Application de menuiserie		
	Produit	Quantité appliquée
Couche de fond	MATTÖL 1410	75 g/m²
	Appliquer dans le sens de la longueur et des fibres, laisser pénétrer brièvement et appliquer sur la peau à l'état mouillé, retirer avec un chiffon ou masser avec un pad beige.	
Ponçage intermédiaire	Poncer soigneusement avec du papier abrasif pour vernis 280-320 ou un pad beige.	
Revernissage	MATTÖL 1410	40 g/m²
	Appliquer dans le sens de la longueur et des fibres, laisser pénétrer brièvement et appliquer sur la peau à l'état mouillé, retirer avec un chiffon ou masser avec un pad beige.	
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.		

Conditions d'application

Température ambiante et de produit optimale: 15-25°C. Ne pas mettre en œuvre en dessous de +10°C. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre: +18-22°C. L'application en plein soleil est à éviter. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.

Temps de séchage	+23 °C / 50% RH (20 µm de film sec)
- exempt de poussière	après 2 (2-3) heures
- recouvrable	après 6-8 (16) heures
- apte au sablage	après 2 heures
- entièrement sec	après 7 jours

Nettoyage

Laver l'équipement immédiatement après utilisation. TERPENTINERSATZ 4214-98

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution Voir la Fiche de Données de Sécurité.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Instructions de maintenance

Parquet :
Entretien régulier : au plus tôt après 3 semaines de durcissement avec RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00. Post-imprégnation avec RENSA WOOD CARE OIL 1413.
Menuiserie :
Entretien régulier : nettoyer au plus tôt après 3 semaines les surfaces par absorption à peine humide (pas à l'état liquide). Le cas échéant, ajouter par ex. toutes les semaines env. 1% de RENSA WOOD OIL POLISH 4584-00 à l'eau de mouillage (l'équivalent de 2 bouchons pour 1 l d'eau de mouillage). Nettoie et nourrit la surface huilée. Post-imprégnation avec RENSA WOOD CARE OIL 1413.

Vous trouverez d'autres informations sur les traitements de surface de sols en bois et leur utilisation sur le site Internet www.parkett-verband.ch.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas dégagé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.