

NATURÖL FINISH 1391-05

Olej na bázi rozpouštědel s oxidačním zasycháním pro povrchovou úpravu dřevěných podkladů v interiéru

NATURÖL FINISH 1391-05 je nízkoviskózní olej s oxidačním zasycháním určený pro ošetření dřevěných parket, schodišť a nábytku v interiéru.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Nábytek, Podlahy
Pojivo	Polyuretan
Pevné látky	Cca 48 % hmotnosti
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 453 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Odstíny	Bezbarvý.
Tónovací systém	Largo
Lesk (60°)	5
Hustota	Cca 0,9 g/ml
Skladování	Skladovací teplota je +5 °C -+30 °C. Skladujte v důkladně utěsněné nádobě.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Každý podklad musí být důkladně očištěný, suchý a zbavený mastnoty a oleje.
------------------	---

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte nebo protřepejte – v případě potřeby i stroje.

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI		
Manuální aplikace		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Impregnace	NATURÖL-FINISH 1391	Cca 60 g/m ²
	Naneste tenkou vrstvu štětcem, houbou, vzduchovou pistolí nebo aplikátorem a zapracujte pomocí běžového padu, případně jemné houby.	
Schnutí	Přes noc	
Opakovaná aplikace	NATURÖL-FINISH 1391	Cca 50 g/m ²
Strojová aplikace		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Základní nátěr	NATURÖL-FINISH 1391	1-2x 12-15 g/m ²
	Parní váleček	
	Stroj s vytlačovacím kartáčem	
Schnutí	Cirkulační sušárna 40–50 °C Před balením nechte schnout cca 5 minut při pokojové teplotě. Pro rychlejší schnutí je možné použít UV lampy nebo dodatečné teplo.	
Údržba		
	Produkt	Množství nanášeného materiálu
Údržba	RENSA WOOD CARE OIL 1413	
Pro doporučení ohledně údržby a další aplikace kontaktujte našeho obchodního zástupce.		

Podmínky aplikace

Doporučená teplota okolí a produktu: +15 až +25 °C. Neaplikujte při teplotách pod +10 °.

Doba schnutí

+23 °C / 50% RH (suchý film 20 µm)

Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte. ACETON 8000-98, OWECELL D 1500-98, TERPENTINERSATZ 4214-98.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

První pomoc

Doporučujeme použití osobních ochranných pomůcek i v případech, kdy to místní předpisy nevyžadují.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.