

NATURÖL FINISH 1391-05

Олія на основі розчинників, що висихає шляхом окислення, для обробки дерев'яних поверхонь для внутрішнього використання



NATURÖL FINISH 1391-05 – це окислювальна олія з низькою в'язкістю для обробки паркетних підлог, сходів та меблів.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єкти для нанесення	Меблі, Підлога
Зв'язуюче	Поліуретанова
Сухий залишок	Прибл. 48 % за масою
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибл. 453 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
Кольори	Безбарвний.
Система тонування	Largo
Блиск (60°)	5
Густина	Прибл. 0,9 г/мл
Зберігання	Температура зберігання: +5 °C - +30 °C. Зберігати в щільно закритій тарі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Кожна поверхня повинна бути ретельно очищеною, сухою та знежиреною.
---------------------	---

Нанесення

Перед застосуванням добре перемішайте або збовтайте продукт протягом декількох хвилин. За необхідності це можна зробити механічним способом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАНЕСЕННЯ		
Нанесення вручну		
	Продукт	Витрати при нанесенні
Просочення	NATURÖL-FINISH 1391	бл. 60 г/м²
	Рівномірно розподіліть тонкий шар пензлем, губкою або аплікатором і розітріть бежевим (коричневим) диском.	
Висихання	На ніч	
Повторна обробка	NATURÖL-FINISH 1391	бл. 50 г/м²
Машинне нанесення		
	Продукт	Витрати при нанесенні
Ґрунтовка	NATURÖL-FINISH 1391	1-2x 12-15 г/м²
	Покриття вальцевою машиною	
	Розподільні щітки для нанесення олії	
Висихання	Сушарка з циркулюючим повітрям 40-50°C. Сушіння перед пакуванням: 5 хв при кімнатній температурі. Для прискорення сушіння можна використовувати додаткові ультрафіолетові лампи (додаткове тепло).	
Догляд		
	Продукт	Витрати при нанесенні
Догляд	RENSA WOOD CARE OIL 1413	
Для отримання додаткових рекомендацій щодо нанесення звертайтеся до нашого представника.		

Умови нанесення

Рекомендована температура навколишнього середовища та продукту: +15 °C – 25 °C. Не наносити при температурі нижче +10 °C.

Час висихання

+23 °C / 50 % RH (суха плівка 20 мкм)

Очищувач

Негайно після використання вимийте інструменти. ACETON 8000-98, OWECELL D 1500-98, TERPENTINERSATZ 4214-98.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

Перша допомога

Рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту навіть за відсутності місцевих вимог.

СН: Необхідно дотримуватись заходів безпеки згідно з місцевими вимогами (SUVA) щодо гігієни та обладнання.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.